


- 
-  RUBBER SHEETING & MATTING
 -  GUMMI BLÄTTER UND GUMMIMATTE
 -  PLANCHAS Y ALFOMBRAS DE CAUCHO
 -  FEUILLES ET TAPIS EN CAOUTCHOUC

INDEX INHALTSANGABE ÍNDICE INDEX

	SBR NORMAL RUBBER SHEETS - SBR-BASIERTE GUMMIPLATTEN5
	PLANCHAS DE CAUCHO BASE SBR - FEUILLES EN CAOUTCHOUC BASE SBR
L/TH	SBR PREMIUM.....6
L/TG	SBR STANDARD.....6
L/TI	SBR STANDARD 2 CLOTH IMPRESSION.....7
L/CH	SBR PREMIUM WITH INSERTIONS7
L/CT	SBR STANDARD WITH INSERTIONS.....8
L/CI	SBR STANDARD WITH INSERTIONS TWO CLOTH IMPRESSION8
	F.D.A. QUALITY RUBBER SHEETS - GUMMIBLÄTTER F.D.A.9
	PLANCHAS F.D.A. - FEUILLES F.D.A.
L/BA	SBR F.D.A. (D.M.174).....10
L/SF	SILICONE F.D.A.10
L/EA	EPDM F.D.A.11
L/AA	NBR F.D.A.11
	N.R. NATURAL RUBBER SHEETS (NATURAL RUBBER, PARA) - N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (NATUR, UND PARAKAUTSCHUK)..... 13
	PLANCHAS DE CAUCHO BASE N.R. (CAUCHO NATURAL, PARA) - FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE N.R. (CAOUTCHOUC NATUREL, PARA)
L/SP	SUPER N.R.14
L/PB	NR LIGHT BROWN14
L/PU	NR BROWN15
L/PR	NR RED15
L/PG	NR YELLOW16
L/BG	ANTIABRASIVE YELLOW16
L/BV	ANTIABRASIVE GREEN17
L/BR	ANTIABRASIVE RED17
	N.R. + SBR RUBBER SHEETS (ANTI-ABRASIVE) - N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN +SBR (ABRIEBSCHUTZ) 19
	PLANCHAS DE CAUCHO BASE N.R. + SBR (ANTIABRASIVAS) - FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE N.R. + SBR (ANTIABRASION)
L/SA	NR/SBR SANDBLAST.....20
L/AN	STANDARD ANTIABRASIVE.....20
L/TX	ABRATEX.....21
L/NR	ABRATEX WITH BONDING LAYER21
	NBR RUBBER SHEETS (OIL-RESISTANT, NITRILIC) - NBR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (ÖL-BESTÄNDIG, NITRIL)23
	PLANCHAS DE CAUCHO BASE NBR (A PRUEBA DE ACEITE, NITRÍLICAS) - FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE NBR (ANTI-HUILE, NITRILIQUE)
L/CS	NBR FOR HIGH TEMPERATURE24
L/AS	NBR FOR UNLEADED FUEL24
L/AB	NBR FOR FUEL25
L/AO	NBR STANDARD25
L/AE	NBR/SBR.....26
	CR RUBBER SHEETS (NEOPRENE) - CR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (NEOPREN)27
	PLANCHASDE CAUCHO BASE CR (NEOPRENO) - FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE CR (NÉOPRÈNE)
L/NA	CR NEOPRENE UL94V2.....28
L/NO	CR NEOPRENE STANDARD28
L/NE	CR/SBR NEOPRENE.....29
	EPDM RUBBER SHEETS (HEAT-RESISTANT, ANTI-ACID) - EPDM BASIERENDE GUMMIPLATTE (HITZEBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG).....31
	PLANCHAS DE CAUCHO BASE EPDM (ANTICALOR, ANTIÁCIDAS) - FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE EPDM (ANTI-CHALEUR, ANTIACIDE)
L/ES	EPDM SPECIAL.....32
L/EH	EPDM PREMIUM.....32
L/EP	EPDM STANDARD.....33
L/EE	EPDM SBR33

SPECIAL SHEETS - EDELGUMMIPLATTEN	35
PLANCHAS FINAS - FEUILLES DE CHOIX	
L/VI VITON	36
L/SI SILICONE TRANSLUCENT	36
L/SR SILICONE RED	37
L/HA HIPALON	37
L/BU BUTYL	38
SPECIAL SHEETS FOR SPECIFIC USE - SONDERPLATTEN FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN	39
PLANCHAS ESPECIALES PARA USOS ESPECÍFICOS - FEUILLES SPÉCIALES POUR USAGES SPÉCIFIQUES	
L/ST NR FOR TILES	40
L/UN UNIVERSAL	40
L/CR NR/SBR CONFORM TO EN-1337	41
L/AT SOUNDPROOFING	41
SKIRTING FOR CONVEYOR BELTS - EINDÄMMUNG FÜR FÖRDERBÄNDER	43
REALCES DE CONTENCIÓN PARA CINTAS TRANSPORTADORAS - BAVETTES DE PROTECTION POUR BANDES TRANSPORTEUSES	
L/AN BLACK SKIRT BOARD	44
L/BN YELLOW SKIRT BOARD	44
L/RN RED SKIRT BOARD	45
L/BO ORANGE SKIRT BOARD	45
ACCESSORY SHEETS FOR CONVEYOR BELTS - ZÜBEHORPLATTEN FÜR FÖRDERBÄNDER	47
PLANCHAS ACCESORIAS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS - FEUILLES ACCESSOIRES POUR BANDES TRANSPORTEUSES	
L/NX SUPER CICLONI RED	48
L/NR ABRATEX WITH BONDING LAYER	48
L/RR PULLEY LAGGING RHOMBOIDAL PROFILE 20X20 with bonding layer h.2000 mm	49
L/RQ PULLEY LAGGING SQUARE PROFILE 20x20 with bonding layer	49
L/RE PULLEY LAGGING RHOMBOIDAL PROFILE 20x20 LD with bonding layer	50
L/RC COATING FOR DRUMS WITH CERAMIC INSERTS 6x25x25	50
L/SW SCRAPER SANDWICH BLACK/RED/BLACK	51
R/RGM CROSS SCRAPER	51
ST/GM RUBBERIZED STEEL SLABS	52
L/AP DUST SEALING CLOTH	52
RUBBER MATS FOR GENERAL USE - GUMMIPLATTEN FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH	53
ALFOMBRAS DE CAUCHO PARA USO GENÉRICO - TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR UTILISATION GÉNÉRALE	
L/TM FINE RIBBED MAT	54
L/GG CHECKER MAT	54
L/TC MEDIUM RIBBED MAT	55
L/TQ WIDE ROOVE MAT	55
L/BC COIN MAT 3mm	56
L/BM COIN MAT 4,5 mm	56
L/GR RISE MAT	57
L/PD DIAMOND MAT	57
L/TT BIG RIBBED MAT	58
L/TS LIVESTOCK MAT	58
DIELECTRIC RUBBER SHEETS AND MATS - PLATTEN UND DIELEKTRISCHE GUMMIMATTEN	59
PLANCHAS Y ALFOMBRAS DE CAUCHO DIÉLECTRICAS - FEUILLES ET TAPIS DIÉLECTRIQUES EN CAOUTCHOUC	
L/I3 30.000 VOLT RUBBER SHEET	60
L/I5 50.000 VOLT RUBBER SHEET	60
L/T3 30.000 VOLT FINE RIBBED MAT	61
L/T5 50.000 VOLT FINE RIBBED MAT	61
VARIOUS ITEMS - VERSCHIEDENEN ARTIKEL - ARTÍCULOS VARIOS - ARTICLES DIVERS	62
B/TG RUBBER STICKS SHORE 80/85	62
T/GA EXTRUDED NBR ROD - SHORE70	62
CHEMICAL TABLE - CHEMISCHE TABELLE - TABLERO QUÍMICO - TABLEAU CHIMIQUE	63
STANDARDS - TOLERANZEN - TOLERANCIAS - TOLÉRANCES	75

 SYMBOLS **SYMBOLS** **SÍMBOLOS** **SYMBOLES**

	WIDTH BREITE ANCHO LARGEUR
	LENGTH LANGE LONGITUD LONGUEUR
	THICKNESS STÄRKE ESPESOR ÉPAISSEUR
	WORKING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPERATURA DE TRABAJO TEMPERATURE DE TRAVAIL
	WEIGHT GEWICHT PESO POIDS

www.satigroup.it

EUROSHEET®

 **SBR NORMAL RUBBER SHEETS**

 **SBR-BASIERTE GUMMIPLATTEN**

 **PLANCHAS DE CAUCHO BASE SBR**

 **FEUILLES EN CAOUTCHOUC BASE SBR**



L/TH SBR premium



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

USE: SUITABLE FOR CURRENT APPLICATIONS WITHOUT PARTICULAR RESISTANCE REQUIREMENTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OIL AND HEAT.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN KEINE SPEZIELLE RESISTENZ GEGEN VERWITTERUNG, ÖLE UND WÄRME VERLANGT WIRD.

FLÄCHE: GLATT/GLATT

USO: APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE NO SE REQUIERA UNA PARTICULAR RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, ACEITES Y CALOR.

SUPERFICIE: LISA/LISA

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES DE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX HUILES ET A LA CHALEUR.

SURFACE: LISSE/LISSE

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1	-	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10



L/TG SBR standard



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.6 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %

USE: SUITABLE FOR CURRENT APPLICATIONS WITHOUT PARTICULAR RESISTANCE REQUIREMENTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OIL AND HEAT.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN KEINE SPEZIELLE RESISTENZ GEGEN VERWITTERUNG, ÖLE UND WÄRME VERLANGT WIRD.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT

USO: APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE NO SE REQUIERA UNA PARTICULAR RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, ACEITES Y CALOR.

SUPERFICIE: LISA/LISA

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES DE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX HUILES ET A LA CHALEUR.

SURFACE: LISSE/LISSE

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1 / 1.5	•	1.2/1.4	10
2	•	1.2/1.4/1.5	10
2.5	•	1.2/1.4	10
from 3 to 5	•	1.2/1.4/1.5	10
from 6 to 10	•	1.2/1.4	10
12	•	1.2	5
from 15 to 30	•	1.2	5
from 15 to 30	•	1	1
40 / 50	•	1	1



L/TI SBR standard 2 cloth impression



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.6 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %

USE: SUITABLE FOR CURRENT APPLICATIONS WITHOUT PARTICULAR RESISTANCE REQUIREMENTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OIL AND HEAT.
SURFACE: I.T./I.T.

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN KEINE SPEZIELLE RESISTENZ GEGEN VERWITTERUNG, ÖLE UND WÄRME VERLANGT WIRD.
OBERFLÄCHE: I.T./I.T.

USO: APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE NO SE REQUIERA UNA PARTICULAR RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, ACEITES Y CALOR.
SUPERFICIE: I.T./I.T.

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES DE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX HUILES ET A LA CHALEUR.
SURFACE: I.T./I.T.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1.5	•	1.4	10
2 / 2.5	•	1.4	10
3 / 4	•	1.4	10
from 4 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/CH SBR premium with insertions



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

USE: SUITABLE FOR CURRENT APPLICATIONS WITHOUT PARTICULAR RESISTANCE REQUIREMENTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OIL AND HEAT.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN KEINE SPEZIELLE RESISTENZ GEGEN VERWITTERUNG, ÖLE UND WÄRME VERLANGT WIRD.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT

USO: APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE NO SE REQUIERA UNA PARTICULAR RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, ACEITES Y CALOR.
SUPERFICIE: LISA/LISA

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES DE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX HUILES ET A LA CHALEUR.
SURFACE: LISSE/LISSE

↓ mm. ↑	PLIES GEWEBE TELAS PLIS	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1.5	1	•	1.2	10
2	1	•	1.2	10
2.5	1	-	1.2	10
3 / 4	1	•	1.2	10
from 4 to 10	2	•	1.2	10



L/CT SBR standard with insertions



USE: SUITABLE FOR CURRENT APPLICATIONS WITHOUT PARTICULAR RESISTANCE REQUIREMENTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OIL AND HEAT.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN KEINE SPEZIELLE RESISTENZ GEGEN VERWITTERUNG, ÖLE UND WÄRME VERLANGT WIRD.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT

USO: APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE NO SE REQUIERA UNA PARTICULAR RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, ACEITES Y CALOR.
SUPERFICIE: LISA/LISA

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES DE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX HUILES ET A LA CHALEUR.
SURFACE: LISSE/LISSE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.6 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %

↓ ↑ mm.	PLIES GEWEBE TELAS PLIS	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
1.5	1	•	1.2/1.4	10
2	1	•	1.2/1.4/1.5	10
2.5	1	•	1.2/1.4	10
3 / 4	1	•	1.2/1.4/1.5	10
4 / 5	2	•	1.2/1.4/1.5	10
from 6 to 10	2	•	1.2/1.4	5
from 12 to 20	2	•	1.2	5
from 12 to 20	2	-	1.4	5
from 25 to 50	1	-	1	1

L/CI SBR standard with insertions two cloth impression



USE: SUITABLE FOR CURRENT APPLICATIONS WITHOUT PARTICULAR RESISTANCE REQUIREMENTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OIL AND HEAT.
SURFACE: I.T./I.T.

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN KEINE SPEZIELLE RESISTENZ GEGEN VERWITTERUNG, ÖLE UND WÄRME VERLANGT WIRD.
OBERFLÄCHE: I.T./I.T.

USO: APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE NO SE REQUIERA UNA PARTICULAR RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, ACEITES Y CALOR.
SUPERFICIE: I.T./I.T.

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS SANS EXIGENCES PARTICULIÈRES DE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX HUILES ET A LA CHALEUR.
SURFACE: I.T./I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.6 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %

↓ ↑ mm.	PLIES GEWEBE TELAS PLIS	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
1.5	1	•	1.4	10
2	1	•	1.4	10
2.5	1	-	1.4	10
3	1	•	1.4	10
4	1	-	1.4	10
from 4 to 10	2	•	1.4	10
from 12 a 20	2	-	1.4	5
from 25 a 50	2	-	1	1



EUROSHEET®

 **F.D.A. QUALITY RUBBER SHEETS**

 **GUMMIBLÄTTER F.D.A.**

 **PLANCHAS F.D.A.**

 **FEUILLES F.D.A.**



L/BA SBR F.D.A. (D.M. 174)



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	WHITE - WEIß - BLANCA - BLANC
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

USE: CAN BE USED IN CONTACT WITH STATIONARY CAPTATION SYSTEMS, TREATMENT, CARRYING AND DISTRIBUTION OF WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION. IT COMPLIES WITH THE MINISTERIAL DECREE 174 DATED 6/4/2004. IT IS NOT SUITABLE FOR CONTACT WITH OILY OR GREASY SUBSTANCES. IN PARTICULAR, IT IS RECOMMENDED FOR STRICT HYGIENE AND AESTHETIC REQUIREMENTS. IN FACT, THIS RUBBER IS STAIN-PROOF. FOOD SAFETY CERTIFICATE AVAILABLE.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: GEEIGNET FÜR DEN GEBRAUCH IN ANLAGEN FÜR DIE AUFNAHME, BEHANDLUNG, AUFBEREITUNG UND VERTEILUNG VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH. DIESE ENTSPRECHEN DEM MINISTERIALERLASS 174 VOM 04.06.2004. NICHT GEEIGNET FÜR DEN KONTAKT MIT ÖLIGEN ODER FETTIGEN SUBSTANZEN. DIESE EMPFEHLEN SICH BESONDERS FÜR BEDÜRFNISSE DIE EINE GRÜNDLICHE REINIGUNG UND ÄSTHETIK VERLANGEN, DA DIESE GUMMISORTE KEINE FLECKEN HINTERLÄSST. LEBENSMITTELSICHERHEITZERTIFIKAT ERHÄLTLICH.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: ADECUADA AL CONTACTO EN LAS INSTALACIONES FIJAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO. ES CONFORME CON EL DECRETO MINISTERIAL 174 DEL 6/4/2004. NO ES INDICADA PARA CONTACTO CON SUSTANCIAS OLEAGINOSAS O GRASAS. PARTICULARMENTE ACONSEJADA CUANDO SE REQUIEREN EXIGENCIAS DE LIMPIEZA Y ESTÉTICA, EN EFECTO, ESTA CAUCHO NO MANCHA. DISPONIBLE CERTIFICADO PARA USO ALIMENTARIO.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: INDIQUÉE POUR LE CONTACT DANS LES INSTALLATIONS FIXES DE CAPTAGE, DE TRAITEMENT, D'ADUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE. ELLE EST CONFORME AU DÉCRET MINISTÉRIEL 174 DU 6/4/2004. ELLE N'EST PAS CONÇUE POUR ENTRER EN CONTACT AVEC DES SUBSTANCES HUILEUSES OU GRASSES. PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉE POUR DES EXIGENCES DE PROPRETÉ ET D'ESTHÉTIQUE ; EN EFFET CE CAOUTCHOUC NE TACHE PAS. CERTIFICAT ALIMENTAIRE DISPONIBLE.
SURFACE : LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	10
from 2 to 6	•	1.4	10
from 8 to 10	•	1.4	5
from 12 to 15	-	1.4	5
20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/SF silicone F.D.A.



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	WHITE - WEIß - BLANCA - BLANC
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	55 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

USE: IT COMPLIES WITH THE F.D.A LIST 177.2600. IN PARTICULAR, IT IS INDICATED WHERE EXCELLENT RESISTANCE IS REQUIRED AGAINST HIGH OR LOW TEMPERATURES. EXCELLENT RESISTANCE AGAINST U.V. RAYS, ATMOSPHERIC AGENTS, OZONE AND AGEING. STAIN-PROOF RUBBER.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: ENTSPRICHT DER F.D.A-LISTE 177.2600. ES EIGNET SICH BESONDERS, WENN EINE HERVORRAGENDE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HOHEN ODER NIEDRIGEN TEMPERATUREN ERFORDERLICH IST. AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN, VERWITTERUNG, OZON UND ALTERUNG. FLECKENFREIES GUMMI.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT

USO: CONFORME CON LA LISTA F.D.A 177.2600. PARTICULARMENTE INDICADA DONDE SE REQUIERE EXCELENTE RESISTENCIA A ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS. EXCELENTE RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V. A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AL OZONO Y AL ENVEJECIMIENTO. CAUCHO A PRUEBA DE MANCHAS.
SUPERFICIE: LISA/LISA

UTILISATION: CONFORME À LA LISTE F.D.A. 177.2600. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR LES EXIGENCES DE RÉSISTANCE OPTIMALE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES. RÉSISTE PARFAITEMENT AUX RAYONS U.V., AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, À L'OZONE ET AU VIEILLESSEMENT. CAOUTCHOUC ANTITACHES.
SURFACE: LISSE/LISSE

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	•	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 5	•	1.2	10
6	-	1.2	10
8 / 10	-	1.2	5
from 12 to 20	-	1	5
from 25 to 50	-	1	1



L/EA EPDM F.D.A.



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	WHITE - WEIß - BLANCA - BLANC
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.3 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	50 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %

 **USE:** IT COMPLIES WITH THE F.D.A LIST 177.2600. IN PARTICULAR, IT IS INDICATED IN THE PRESENCE OF TEMPERATURES OVER 100°C. EXCELLENT RESISTANCE AGAINST OZONE, ATMOSPHERIC AGENTS AND SEAWATER.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

 **ANWENDUNG:** ENTSPRICHT DER F.D.A-LISTE 177.2600. BESONDERS GEEIGNET BEZÜGLICH TEMPERATUREN ÜBER 100 °C. SEHR GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER OZON, VERWITTERUNG UND SALZWASSER.


OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.


 **USO:** CONFORME CON LA LISTA F.D.A 177.2600. PARTICULARMENTE INDICADA EN PRESENCIA DE TEMPERATURA SUPERIOR A 100°C. EXCELENTE RESISTENCIA AL OZONO, AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AGUA DE MAR.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

 **UTILISATION:** CONFORME À LA LISTE F.D.A. 177.2600. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ EN PRÉSENCE DE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100° C. EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OZONE, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET À L'EAU DE MER.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

L/AA NBR F.D.A.



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	WHITE - WEIß - BLANCA - BLANC
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.4 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	350 %

 **USE:** IT COMPLIES WITH THE F.D.A. LIST 177.2600. IN PARTICULAR, IT IS SUITABLE FOR CONTACT WITH SUBSTANCES CONTAINING GREASE.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

 **ANWENDUNG:** ENTSPRICHT DER FDA-LISTE 177.2600. BESONDERS GEEIGNET FÜR DEN KONTAKT MIT SUBSTANZEN, DIE FETTE ENTHALTEN.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.


 **USO:** CONFORME CON LA LISTA F.D.A 177.2600 PARTICULARMENTE INDICADA EN CONTACTO CON SUSTANCIAS QUE CONTIENEN GRASAS.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

 **UTILISATION:** CONFORME À LA LISTE F.D.A. 177.2600. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR ÊTRE EN CONTACT AVEC DES SUBSTANCES CONTENANT DES GRAISSES.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



-25°C / +100°C
-13°F / +212°F



www.satigroup.it

EUROSHEET®



N.R. NATURAL RUBBER SHEETS
(NATURAL, PARA RUBBER)



N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN
(NATUR, UND PARAKAUTSCHUK)




PLANCHAS DE CAUCHO N.R.
(CAUCHO NATURAL, PARA)



FEUILLES EN CATOUCHOU BASE N.R.
(CAOUTCHOUC NATUREL, PARA)



L/SP super NR



USE: NATURAL RUBBER WITH EXCELLENT ELASTIC YIELD AND RESISTANCE AGAINST WEAR, CUTTING AND LACERATION. EXCEPTIONAL ELONGATION AGAINST BREAKAGE. HAVING POOR RESISTANCE AGAINST AGEING AND ATMOSPHERIC AGENTS, IT IS NOT RECOMMENDED FOR HEAVY-DUTY, OUTDOOR USE.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: NATURKAUTSCHUK MIT AUSGEZEICHNETER ELASTIZITÄT UND VERSCHLEISS-, SCHNITT- UND REISSFESTIGKEIT. HERVORRAGENDE RISSDEHNUNG. MIT EINER SCHLECHTEN ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT, WIRD DER GEBRAUCH FÜR SCHWERLAST UND IM FREIEN NICHT EMPFOHLEN.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. POR TENER ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, NO ES ACONSEJABLE PARA USOS GRAVOSOS AL AIRE LIBRE.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: CAOUTCHOUC NATUREL, EXCELLENTE ÉLASTICITÉ ET TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'USURE, AUX COUPURES ET À LA LACÉRATION. ALLONGEMENT À LA RUPTURE EXCEPTIONNEL. VU SA FAIBLE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, IL EST DÉCONSEILLÉ DE L'UTILISER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES EN PLEIN AIR.
SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	LIGHT BROWN TRANSPARENT HAZEL TRANSPARENT CASTAÑO TRANSPARENTE NOISETTE TRANSPARENT
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	0.96 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	40 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	190 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	700 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	24%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	40 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	75 mm ³

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 25	-	1.4	5
from 30 to 50	-	1	1

L/PB NR light brown



USE: NATURAL RUBBER WITH OPTIMUM ELASTIC YIELD AND RESISTANCE AGAINST WEAR, CUTTING AND LACERATION. EXCEPTIONAL ELONGATION AGAINST BREAKAGE. POOR RESISTANCE AGAINST AGEING AND ATMOSPHERIC AGENTS.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: NATURKAUTSCHUK MIT GUTER ELASTIZITÄT UND VERSCHLEISS-, SCHNITT- UND REISSFESTIGKEIT. HERVORRAGENDE RISSDEHNUNG. SCHLECHTEN ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.


USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: CAOUTCHOUC NATUREL, EXCELLENT RENDEMENT ÉLASTIQUE ET TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'USURE, AUX COUPURES ET À LA LACÉRATION. ALLONGEMENT À LA RUPTURE EXCEPTIONNEL. FAIBLE RÉSISTANCE CONTRE LE VIEILLISSEMENT ET LES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.
SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	LIGHT BROWN TRANSPARENT HAZEL TRANSPARENT CASTAÑO TRANSPARENTE NOISETTE TRANSPARENT
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.04 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	45 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	160 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	600 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	24%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	83 mm ³

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	15
2	•	1.4	15
2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/PU NR brown



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BROWN - BRAUN MARRÓN - BRUN
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.20 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	50 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	400 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	110 mm ³

USE: NATURAL RUBBER THAT IS SLIGHTLY MORE FILLED, HOWEVER IT OFFERS OPTIMUM ELASTIC YIELD AND RESISTANCE AGAINST WEAR, CUTTING AND LACERATION. FAIR ELONGATION AGAINST BREAKAGE. POOR RESISTANCE AGAINST AGEING AND ATMOSPHERIC AGENTS.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: ES HANDELT SICH, UM EINEN ETWAS MEHR FÜLLSTOFFHALTIGEN NATURKAUTSCHUK, WELCHER TROTZDEM SEINE ELASTIZITÄT UND VERSCHLEISS-, SCHNITT UND REISSBESTÄNDIGKEIT BEHÄLT. AKZEPTABLE RISSDEHNUNG, SCHLECHTE ALTERUNGS- UND OZONBESTÄNDIGKEIT.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: CAUCHO NATURAL LIGERAMENTE MÁS CARGADO, EN TODO CASO, MANTIENE UN EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. DISCRETO ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y AL OZONO.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: CAOUTCHOUC NATUREL LÉGÈREMENT PLUS DENSE QUI MAINTIENT TOUT DE MÊME UNE EXCELLENTE ÉLASTICITÉ ET RÉSISTANCE À L'USURE, AUX COUPURES ET À LA LACÉRATION. ASSEZ BON ALLONGEMENT À LA RUPTURE. FAIBLE RÉSISTANCE CONTRE LE VIEILLISSEMENT ET L'OZONE.
SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
12	•	1.4	10
from 15 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/PR NR red



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	RED - ROT - ROJO - ROUGE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.04 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	45 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	160 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	600 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	24%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	83 mm ³

USE: NATURAL RUBBER WITH OPTIMUM ELASTIC YIELD AND RESISTANCE AGAINST WEAR, CUTTING AND LACERATION. EXCEPTIONAL ELONGATION AGAINST BREAKAGE. POOR RESISTANCE AGAINST AGEING AND ATMOSPHERIC AGENTS.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.


ANWENDUNG: NATURKAUTSCHUK MIT GUTER ELASTIZITÄT UND VERSCHLEISS-, SCHNITT- UND REISSFESTIGKEIT. HERVORRAGENDE RISSDEHNUNG. SCHLECHTEN ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: CAOUTCHOUC NATUREL, EXCELLENT RENDEMENT ÉLASTIQUE ET TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'USURE, AUX COUPURES ET À LA LACÉRATION. ALLONGEMENT À LA RUPTURE EXCEPTIONNEL. FAIBLE RÉSISTANCE CONTRE LE VIEILLISSEMENT ET LES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.
SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2	•	1.4	15
2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50		1	1

L/PG NR yellow



USE: NATURAL RUBBER WITH OPTIMUM ELASTIC YIELD AND RESISTANCE AGAINST WEAR, CUTTING AND LACERATION. EXCEPTIONAL ELONGATION AGAINST BREAKAGE. POOR RESISTANCE AGAINST AGEING AND ATMOSPHERIC AGENTS.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: NATURKAUTSCHUK MIT GUTER ELASTIZITÄT UND VERSCHLEISS-, SCHNITT- UND REISSFESTIGKEIT. HERVORRAGENDE RISSDEHNUNG. SCHLECHTEN ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.


USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: CAOUTCHOUC NATUREL, EXCELLENT RENDEMENT ÉLASTIQUE ET TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'USURE, AUX COUPURES ET À LA LACÉRATION. ALLONGEMENT À LA RUPTURE EXCEPTIONNEL. FAIBLE RÉSISTANCE CONTRE LE VIEILLISSEMENT ET LES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.
SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	YELLOW - GELB - AMARILLO - JAUNE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.04 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	45 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	160 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	600 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	24%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	83 mm ³

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
12 / 15	•	1.4	5
20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/BG antiabrasive yellow



USE: COMMONLY USED FOR VARIOUS COATINGS AND ALSO SUITABLE AS A CONTAINMENT PANEL ON CONVEYOR BELTS. IN PARTICULAR, IT OFFERS FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: WIRD HÄUFIG FÜR VERSCHIEDENE BESCHICHTUNGEN EINGESETZT, AUCH GEEIGNET FÜR RÜCKHALTUNGSVORRICHTUNGEN FÜR FÖRDERBÄNDER. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN AKZEPTABLEN SCHUTZ GEGEN ABRIEB UND RISSE ZU GEWÄHRLEISTEN.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T.

USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENTS DIVERS, ELLE EST AUSSI APPROPRIÉE COMME BAVETTE DE PROTECTION POUR TAPIS CONVOYEURS. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR GARANTIR UNE ASSEZ BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION.
SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	YELLOW - GELB - AMARILLO - JAUNE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	50 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	125 mm ³

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
3	•	1.4	15
4	•	1.4	15
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
12	•	1.4	5
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5

L/BV antiabrasive green



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	GREEN - GRÜN - VERDE - VERT
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	50 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	125 mm ³

USE: COMMONLY USED FOR VARIOUS COATINGS AND ALSO SUITABLE AS A CONTAINMENT PANEL ON CONVEYOR BELTS. IN PARTICULAR, IT OFFERS FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: WIRD HÄUFIG FÜR VERSCHIEDENE BESCHICHTUNGEN EINGESETZT, AUCH GEEIGNET FÜR RÜCKHALTUNGSVORRICHTUNGEN FÜR FÖRDERBÄNDER. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN AKZEPTABLEN SCHUTZ GEGEN ABRIEB UND RISSE ZU GEWÄHRLEISTEN.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T.

USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENTS DIVERS, ELLE EST AUSSI APPROPRIÉE COMME BAVETTE DE PROTECTION POUR TAPIS CONVOYEURS. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR GARANTIR UNE ASSEZ BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION.
SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. SUR DEMANDE.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
5	-	1.4	15
6	-	1.4	15
8	-	1.4	15
10	•	1.4	15
12	-	1.4	5
15	-	1.4	5
20	-	1.4	5

L/BR antiabrasive red



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	RED - ROT - ROJO - ROUGE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	50 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	125 mm ³

USE: COMMONLY USED FOR VARIOUS COATINGS AND ALSO SUITABLE AS A CONTAINMENT PANEL ON CONVEYOR BELTS. IN PARTICULAR, IT OFFERS FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: WIRD HÄUFIG FÜR VERSCHIEDENE BESCHICHTUNGEN EINGESETZT, AUCH GEEIGNET FÜR RÜCKHALTUNGSVORRICHTUNGEN FÜR FÖRDERBÄNDER. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN AKZEPTABLEN SCHUTZ GEGEN ABRIEB UND RISSE ZU GEWÄHRLEISTEN.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T.

USO: CAUCHO NATURAL CON EXCELENTE RENDIMIENTO ELÁSTICO Y RESISTENCIA AL DESGASTE, AL CORTE Y AL DESGARRO. EXCEPCIONAL ALARGAMIENTO A LA ROTURA. ESCASA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENTS DIVERS, ELLE EST AUSSI APPROPRIÉE COMME BAVETTE DE PROTECTION POUR TAPIS CONVOYEURS. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR GARANTIR UNE ASSEZ BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION.
SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. SUR DEMANDE.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
3	•	1.4	15
4	•	1.4	15
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
12	•	1.4	5
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5



www.satigroup.it

EUROSHEET[®]



N.R. + SBR RUBBER SHEETS
(ANTI-ABRASIVE)



N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN +SBR
(ABRIEBSCHUTZ)



PLANCHAS DE CAUCHO BASE N.R. + SBR
(ANTIABRASIVAS)



FEUILLES EN CATOUCHOUK BASE N.R. + SBR
(ANTIABRASION)



L/SA NR/SBR sandblast



USE: SPECIFICALLY USED TO PROTECT SANDBLASTING CHAMBERS. IN PARTICULAR, IT OFFERS EXCELLENT RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION. IT WITHSTANDS REPEATED STRESS (FLEXION AND VIBRATIONS) AND HAS FAIR PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS. GOOD RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND OZONE.

SURFACE: SMOOTH/I.T. OR ON REQUEST SMOOTH/SMOOTH.

ANWENDUNG: WIRD SPEZIELL ALS SCHUTZ DER SPRENGKAMMERN VERWENDET. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN SEHR GUTEN SCHUTZ GEGEN ABRIEB UND RISSE ZU GEWÄHRLEISTEN. ES EIGNET SICH GUT FÜR WIEDERHOLTE BELASTUNG (BIEGUNGEN UND VIBRATIONEN), DISKRETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND OZON.

OBERFLÄCHE: GLATT/I.T. ODER BEI BEDARF GLATT/GLATT

USO: UTILIZADA ESPECÍFICAMENTE COMO PROTECCIÓN DE LAS CÁMARAS DE CHORRO DE ARENA. PARTICULARMENTE INDICADA PARA OFRECER EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO. ADECUADA PARA SOPORTAR SOLICITACIONES REPETIDAS (FLEXIONES Y VIBRACIONES), DISCRETAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS. BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL OZONO.

SUPERFICIE: LISA/I.T. O A PEDIDO LISA/LISA

UTILISATION: UTILISÉE SPÉCIFIQUEMENT COMME PROTECTION DANS LES CHAMBRES DE SABLAGE. PARTICULIÈREMENT INDUÉE POUR GARANTIR UNE EXCELLENTE RÉISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION. INDUÉE POUR SUPPORTER DES SOLICITATIONS RÉPÉTÉES (FLEXIONS ET VIBRATIONS), ASSEZ BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES. BONNE RÉISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET À L'OZONE.

SURFACE: LISSE/I.T. OU LISSE/LISSE SUR DEMANDE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PEO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.15 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	180 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	450 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESIÖN: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	20%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	90 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	100 mm ³

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/AN standard antiabrasive



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PEO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.30 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	200 mm ³

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

USE: COMMONLY USED FOR ANTI-VIBRATION IN PRE-FABRICATED BUILDINGS OR AS A CONTAINMENT PANEL. IT HAS FAIR PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: ES WIRD ALLGEMEIN ALS SCHWINGUNGSSCHUTZ IN FERTIGHÄUSERN ODER ALS EINDÄMMUNG VERWENDET, BESITZT DISKRETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T.


USO: UTILIZADA COMÚNMENTE COMO ELEMENTO ANTIVIBRATORIO EN LOS PREFABRICADOS O COMO REALCE DE CONTENCIÓN, DISCRETAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO LISA/I.T.

UTILISATION: UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME ANTI-VIBRATIONS DANS LES PRÉFABRIQUÉS OU COMME BAVETTE DE PROTECTION, ASSEZ BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES.

SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. SUR DEMANDE.

L/TX abratex



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

USE: COMMONLY USED AS A COATING ON METAL DRUMS IN THE CONVEYOR BELT SECTOR OR TO PROTECT METAL SURFACES. IN PARTICULAR, IT IS INDICATED TO OFFER FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION. IT WITHSTANDS REPEATED STRESS (FLEXION AND VIBRATIONS) AND HAS FAIR PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS.

SURFACE: SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: ÜBLICHERWEISE VERWENDET ALS BESCHICHTUNG VON METALLFÄSSERN IM FÖRDERBANDSEKTOR ODER ALS SCHUTZ VON METALLOBERFLÄCHEN. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN GUTEN ABRIEB- UND RISSSCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN, HÄLT WIEDERHOLTER BELASTUNG (BIEGUNGEN UND VIBRATIONEN) STAND UND BESITZT DISKRETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN. **OBERFLÄCHE:** GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T.

USO: UTILIZADA COMÚNMENTE COMO REVESTIMIENTO DE TAMBORES METÁLICOS EN EL SECTOR DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS, O COMO PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS. PARTICULARMENTE INDICADA PARA OFRECER UNA DISCRETA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, ADECUADA PARA SOPORTAR REPETIDAS SOLICITACIONES (FLEXIONES Y VIBRACIONES), DISCRETAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS. **SUPERFICIE:** LISA O A PEDIDO LISA/I.T.

UTILISATION: UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENT DE TAMBOURS MÉTALLIQUES DANS LE SECTEUR DES TAPIS CONVOYEURS, OU COMME PROTECTION DE SURFACES EN MÉTAL. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR SA RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION, INDIQUÉE POUR SUPPORTER DES SOLlicitATIONS RÉPÉTÉES (FLEXIONS ET VIBRATIONS), ASSEZ BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES. **SURFACE:** LISSE OU LISSE/I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.15 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	500 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	25%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	50 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	90 mm ³

mm.	STOCK	mt	mt
5	-	1.4	30
6	-	1.4	30
8	-	1.4	30
10	-	1.4	30
12	-	1.4	10
15	-	1.4	10
20	-	1.4	5
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

L/NR abratex with bonding layer



USE: COMMONLY USED AS A COATING ON METAL DRUMS IN THE CONVEYOR BELT SECTOR OR TO PROTECT METAL SURFACES. IN PARTICULAR, IT IS INDICATED TO OFFER FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION. IT WITHSTANDS REPEATED STRESS (FLEXION AND VIBRATIONS) AND HAS FAIR PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS. IT IS SUPPLIED WITH A THIN LAYER OF RAW RUBBER ON ONE SIDE WHICH, IN CONTACT WITH A SPECIAL SOLUTION (COLD VULCANISATION PROCESS) GIVES EXCEPTIONAL RUBBER-METAL ATTACHMENT.

SURFACE: SMOOTH / WITH BONDING LAYER

ANWENDUNG: ÜBLICHERWEISE ALS BESCHICHTUNG VON METALLFÄSSERN IN DER FÖRDERBANDSEKTOR, ODER ALS SCHUTZ VON METALLOBERFLÄCHEN VERWENDET. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN GUTEN ABRIEB- UND RISSSCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN, HÄLT WIEDERHOLTER BELASTUNG (BIEGUNGEN UND VIBRATIONEN) STAND UND BESITZT DISKRETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN. ES BESITZT EINE LEICHTE ROHKAUTSCHUK-SCHICHT AUF EINER SEITE, WELCHE IN KONTAKT MIT EINER SPEZIELLEN LÖSUNG (KALTES VULKANISATIONSMETHODEN) IST, DIE EINE AUSSERGEWÖHNLICHES GUMMI-METALL VERBINDUNG ERMÖGLICHT. **OBERFLÄCHE:** GLATT / MIT UNTERSCHNITTENNAHN

USO: UTILIZADA COMÚNMENTE COMO REVESTIMIENTO DE TAMBORES METÁLICOS EN EL SECTOR DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS, O COMO PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS. PARTICULARMENTE INDICADA PARA OFRECER UNA DISCRETA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, ADECUADA PARA SOPORTAR REPETIDAS SOLICITACIONES (FLEXIONES Y VIBRACIONES), DISCRETAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS. SE ENTREGA CON UN LIGERO ESPESOR DE CAUCHO CRUDA POR UN LADO QUE EN CONTACTO CON UNA SOLUCIÓN ESPECIAL (PROCESO DE VULCANIZACIÓN EN FRÍO) PERMITE UNA EXCEPCIONAL UNIÓN DE LA CAUCHO AL METAL. **SUPERFICIE:** LISA / CON SUBCAPA

UTILISATION: UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENT DE TAMBOURS MÉTALLIQUES DANS LE SECTEUR DES TAPIS CONVOYEURS, OU COMME PROTECTION DE SURFACES EN MÉTAL. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR SA RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION, INDIQUÉE POUR SUPPORTER DES SOLlicitATIONS RÉPÉTÉES (FLEXIONS ET VIBRATIONS), ASSEZ BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES. ELLE EST FOURNIE AVEC UNE PETITE ÉPAISSEUR DE CAOUTCHOUC CRU D'UN CÔTÉ QUI, EN CONTACT AVEC UNE SOLUTION SPÉCIALE (PROCESSUS DE VULCANISATION À FROID), PERMET UNE ADHÉRENCE PARFAITE DU CAOUTCHOUC AU MÉTAL. **SURFACE:** LISSE / AVEC SOUS-COUCHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	500 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	50 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	25 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	90 mm ³

mm.	STOCK	mt	mt
5	•	1.4	20
6	•	1.4	20
8	•	1.4	20
10	•	1.4	20
12	•	1.4	10
15	•	1.4	10
20	•	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F



www.satigroup.it

EUROSHEET®



NBR RUBBER SHEETS
(OIL-PROOF, NITRILIC)



NBR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN
(ÖL-BESTÄNDIG, NITRIL)



PLANCHAS DE CAUCHO BASE NBR
(A PRUEBA DE ACEITE, NITRÍLICAS)



FEUILLES EN CATOUCHOUK BASE NBR
(ANTI-HUILE, NITRILIQUE)



L/CS NBR for high temperature



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	130 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	13%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	35 Kg/cm

USE: VERY HIGH NBR CONTENT. IT WAS SPECIFICALLY DESIGNED FOR HIDE PRESSING IN GENERAL. IN FACT, THIS RUBBER OFFERS EXCEPTIONAL RESISTANCE AGAINST OIL IN THE PRESENCE OF HIGH TEMPERATURES WITH MAXIMUM PEAKS OF 140/150°C.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: HOHER LÖSUNGSMITTELGEHALT. SPEZIELL FÜR PRESSUNG VON LEDER KONZIPIERT. ES HANDELT SICH UM EINE GUMMIART MIT HERVORRAGENDER BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÖLE AUCH BEI TEMPERATUREN MIT SPITZENWERTEN VON 140/150 °C.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: MUY ELEVADO CONTENIDO DE NBR. ESPECIALMENTE ESTUDIADA PARA PRENSADO DE PIELES EN GENERAL. EN EFECTO, ES UNA CAUCHO CON EXCEPCIONAL RESISTENCIA A LOS ACEITES EN PRESENCIA DE TEMPERATURA CON PUNTAS MÁXIMAS DE 140/150°C.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX TRÈS ÉLEVÉ DE NBR. ÉTUDIÉE SPÉCIALEMENT POUR LE TANNAGE DE CUIR EN GÉNÉRAL. EN EFFET, C'EST UN CAOUTCHOUC QUI A UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX HUILES À DES TEMPÉRATURES POUVANT ATTEINDRE 140/150° C.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AS NBR for unleaded fuel



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	20 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	40 Kg/cm

USE: HIGH NBR AND ACN CONTENT. IT IS SUITABLE FOR CONTACT WITH UNLEADED PETROL, SUPER UNLEADED PETROL, DIESEL AND OIL IN GENERAL. IT OFFERS EXCELLENT RESISTANCE AGAINST AGEING AND FAIR RESISTANCE AGAINST TEMPERATURE RANGES. GOOD PERMEABILITY TO GAS.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: HOHER LÖSUNGSMITTELGEHALT. GEEIGNET FÜR DEN KONTAKT MIT BLEIFREIEM BENZIN, SUPERBENZIN, DIESEL UND ÖLE IM ALLGEMEINEN. HERVORRAGENDE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT UND GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER TEMPERATURWECHSEL. GUTE GASDURCHLÄSSIGKEIT.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: ELEVADO CONTENIDO DE NBR Y DE ACN. APTA PARA CONTACTO CON GASOLINA VERDE SIN PLOMO, GASOLINA SÚPER DIESEL Y ACEITES EN GENERAL. EXCELENTE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y DISCRETA RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÉRMICAS. BUENA PERMEABILIDAD A LOS GASES.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX ÉLEVÉ DE NBR ET D'ACN. INDIQUÉE POUR ENTRER EN CONTACT AVEC DU CARBURANT SANS PLOMB, DU SUPER, DU GAZOLE ET LES HUILES EN GÉNÉRAL. EXCELLENTE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ET ASSEZ BONNE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE. BONNE PERMEABILITÉ AUX GAZ.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ ↓ mt	← → mt
1	•	1.4	20
1.5	•	1.4	15
2	•	1.4	15
2.5	-	1.4	15
from 3 to 6	•	1.4	10
from 8 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AB NBR for fuel



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.3 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	15 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	40 Kg/cm

USE: HIGH NBR AND ACN CONTENT. IT IS SUITABLE FOR CONTACT WITH SUPER UNLEADED PETROL, DIESEL AND OIL IN GENERAL. IT OFFERS GOOD RESISTANCE AGAINST AGEING AND FAIR RESISTANCE AGAINST TEMPERATURE RANGES. GOOD PERMEABILITY TO GAS.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: HOHER LÖSUNGSMITTELGEHALT. GEEIGNET FÜR DEN KONTAKT MIT SUPERBENZIN, DIESEL UND ÖLE IM ALLGEMEINEN. GUTE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT UND EINE GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER TEMPERATURWECHSEL. GUTE GASDURCHLÄSSIGKEIT.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: ELEVADO CONTENIDO DE NBR Y DE ACN. APTA PARA CONTACTO CON GASOLINA SÚPER, DIESEL Y ACEITES EN GENERAL. BUENA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO Y DISCRETA RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÉRMICAS. BUENA PERMEABILIDAD A LOS GASES.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX ÉLEVÉ DE NBR ET D'ACN. INDIQUÉE POUR ENTRER EN CONTACT AVEC DU CARBURANT SUPER, DU GAZOLE ET LES HUILES EN GÉNÉRAL. BONNE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ET ASSEZ BONNE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE. BONNE PERMÉABILITÉ AUX GAZ.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.4	20
1.5	•	1.4	15
2 / 2.5	•	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AO antiolio standard



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.4 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %

USE: MODERATE NBR CONTENT. GOOD RESISTANCE AGAINST OIL IN GENERAL, GOOD RESISTANCE AGAINST TEMPERATURE RANGES AND AGEING. GOOD MECHANICAL PROPERTIES.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: MÄSSIGER LÖSUNGSMITTELGEHALT. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÖLE IM ALLGEMEINEN, GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER TEMPERATURWECHSEL UND ALTERUNG. GUTE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: MODERADO CONTENIDO DE NBR. BUENA RESISTENCIA A LOS ACEITES EN GENERAL, BUENA RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÉRMICAS Y AL ENVEJECIMIENTO. BUENAS PROPIEDADES MECÁNICAS.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX MODÉRÉ DE NBR. BONNE RÉSISTANCE AUX HUILES EN GÉNÉRAL, BONNE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE ET AU VIEILLISSEMENT. BONNES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AE NBR/SBR



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	50 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %


USE: LOW NBR CONTENT. SUITABLE FOR APPLICATION WHERE RESISTANCE SLIGHTLY SUPERIOR TO SBR RUBBER IS REQUIRED. SUITABLE AS A WORKBENCH COATING.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.


ANWENDUNG: GERINGER LÖSUNGSMITTELGEHALT. GEEIGNET FÜR HÄUFIGE ANWENDUNGEN, BEI DENEN EINE HÖHERE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER ÖLEN ALS BEI SBR-KAUTSCHUK ERFORDERLICH IST. GEEIGNET FÜR DEN BELAG VON WERKBÄNKEN.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.


USO: BAJO CONTENIDO DE NBR. APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE SE REQUIERAN CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A LOS ACEITES LIGERAMENTE SUPERIORES A LA CAUCHO SBR. ADECUADA PARA REVESTIR BANCOS DE TRABAJO.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.


UTILISATION: FAIBLE TAUX DE NBR. INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS AVEC DES EXIGENCES DE RÉSISTANCE AUX HUILES LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES AU CAOUTCHOUC SBR. CONVIENT COMME REVÊTEMENT D'ÉTABLIS.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2 / 2.5	•	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
from 25 to 50	-	1.2	1

EUROSHEET®



CR RUBBER SHEETS (NEOPRENE)



CR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (NEOPREN)



PLANCHAS DE CAUCHO BASE CR (NEOPRENO)



FEUILLES EN CATOUCHOUX BASE CR (NÉOPRÈNE)



L/NA CR neoprene UL94V2



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.4 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %
ABRASION LOSS - ABRIB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	120 mm ³

USE: HIGH CR CONTENT. SELF-EXTINGUISHING PURSUANT TO STANDARD UL 94 V2. OPTIMUM RESISTANCE AGAINST OZONE, ATMOSPHERIC AGENTS AND AGEING. FAIR RESISTANCE AGAINST SEAWATER. GOOD RESISTANCE AGAINST SOLVENTS AND LOW CONCENTRATION ACIDS. IT IS SUITABLE FOR VARIOUS, YET CONCURRENT REQUIREMENTS.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: HOHER CR-GEHALT. SELBST-VERLÖSCHEND NACH UL 94 V2. AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN VERWITTERUNG, OZON UND ALTERUNG. DISKRETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SALZWASSER. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN LÖSUNGSMITTEL UND SÄUREN BEI NIEDRIGER KONZENTRATION. GEEIGNET BEI UNTERSCHIEDLICHEN BEDÜRFNISSEN.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: ELEVADO CONTENIDO DE CR. AUTOEXTINGUIBLE EN CONFORMIDAD LA NORMATIVA UL 94 V2. EXCELENTE RESISTENCIA AL OZONO, A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO. DISCRETA RESISTENCIA AL AGUA DE MAR. BUENA TAMBIÉN LA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES Y ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN. INDICADA CUANDO SE REQUIEREN EXIGENCIA DIVERSAS Y CONCOMITANTES.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX ÉLEVÉ DE CR. IGNIFUGE SELON LA RÉGLEMENTATION UL 94 V2. EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OZONE, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AU VIEILLISSEMENT. ASSEZ BONNE RÉSISTANCE À L'EAU DE MER. DE PLUS, BONNE RÉSISTANCE AUX SOLVANTS ET AUX ACIDES FAIBLEMENT CONCENTRÉS. INDIQUÉE POUR DES EXIGENCES DIVERSES MAIS CONCOMITANTES.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/NO CR neoprene standard



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %

USE: MODERATE CR CONTENT. GOOD RESISTANCE AGAINST OZONE, ATMOSPHERIC AGENTS AND AGEING. FAIR RESISTANCE AGAINST SEAWATER. GOOD RESISTANCE AGAINST SOLVENTS AND LOW CONCENTRATION ACIDS.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: MÄSSIGER CR-GEHALT. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN VERWITTERUNG, OZON UND ALTERUNG. DISKRETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SALZWASSER. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN LÖSUNGSMITTEL UND SÄUREN BEI NIEDRIGER KONZENTRATION.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: MODERADO CONTENIDO DE CR. BUENA RESISTENCIA AL OZONO, A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO. DISCRETA RESISTENCIA AL AGUA DE MAR. BUENA RESISTENCIA A LOS SOLVENTES Y ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX MODÉRÉ DE CR. BONNE RÉSISTANCE À L'OZONE, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AU VIEILLISSEMENT. ASSEZ BONNE RÉSISTANCE À L'EAU DE MER. BONNE RÉSISTANCE AUX SOLVANTS ET AUX ACIDES FAIBLEMENT CONCENTRÉS.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
12	-	1.4	5
15 / 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/NE CR/SBR neoprene



 **USE:** LOW CR CONTENT. SUITABLE FOR APPLICATIONS REQUIRING RESISTANCE AGAINST OZONE AND ATMOSPHERIC AGENTS, SLIGHTLY SUPERIOR TO SBR RUBBER.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

 **ANWENDUNG:** GERINGER CR-GEHALT. GEEIGNET FÜR HÄUFIGE ANWENDUNGEN, BEI DENEN EINE HÖHERE BESTÄNDIGKEIT GEGEN OZON, VERWITTERUNG ALS BEI SBR-KAUTSCHUK ERFORDERLICH IST.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT

 **USO:** BAJO CONTENIDO DE CR. APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE SE REQUIERAN CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL OZONO Y AGENTES ATMOSFÉRICOS, LIGERAMENTE SUPERIOR A LA CAUCHO SBR.
SUPERFICIE: LISA/LISA

 **UTILISATION:** FAIBLE TAUX DE CR. INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS AVEC DES EXIGENCES DE RÉSISTANCE À L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES AU CAOUTCHOUC SBR.
SURFACE: LISSE/LISSE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	50 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2 / 2.5	•	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
25 / 30	•	1.2	5
25	•	1	1
30	•	1	1
35	•	1	1
40 / 50	-	1	1



www.satigroup.it

EUROSHEET[®]



EPDM RUBBER SHEETS
(HEAT-PROOF, ANTI-ACID)



EPDM BASIERENDE GUMMIPLATTE
(HITZEBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG)



PLANCHAS DE CAUCHO BASE EPDM
(ANTICALOR, ANTIÁCIDAS)



FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE EPDM
(ANTI-CHALEUR, ANTIACIDE)



L/ES EPDM special



-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

USE: HIGH EPDM CONTENT. IT HAS OPTIMUM PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS, OPTIMUM RESISTANCE AGAINST HIGH TEMPERATURES, ATMOSPHERIC AGENTS, AGEING AND SEAWATER. IN FACT, IT IS PARTICULARLY USED OUTDOORS WHERE OPTIMUM RESISTANCE AGAINST OZONE AND TEMPERATURE RANGES IS REQUIRED. IT IS RECOMMENDED FOR CONTACT WITH ACIDS AND SOLVENTS WITH MEDIUM TO LOW CONCENTRATIONS. IT IS SUITABLE FOR VARIOUS, YET CONCURRENT REQUIREMENTS. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: HOHER EPDM-GEHALT. BESITZT AUSGEZEICHNETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN, AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN HOHE TEMPERATUREN, WITTERUNGSEINFLÜSSE, ALTERUNG UND SALZWASSER. ES IST BESONDERS FÜR DEN EINSATZ IM AUSSENBEREICH GEEIGNET, DA ES SEHR OZONBESTÄNDIGKEIT UND GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER TEMPERATURWECHSEL AUFWEIST. FÜR DEN KONTAKT MIT SÄUREN UND LÖSUNGSMITTEL MITTLERER UND NIEDRIGER KONZENTRATION. GEEIGNET BEI UNTERSCHIEDLICHEN BEDÜRFNISSEN. **OBERFLÄCHE:** GLATT/GLATT

USO: ELEVADO CONTENIDO DE EPDM. PROVISTA DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS, EXCELENTE RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS, A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AL ENVEJECIMIENTO Y AL AGUA DE MAR, EN EFECTO, SE USA SOBRE TODO PARA USOS EXTERNOS DONDE SE REQUIERE UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL OZONO Y A LAS VARIACIONES TÉRMICAS. ACONSEJADA EN CONTACTO CON ÁCIDOS Y SOLVENTES A MEDIA Y BAJA CONCENTRACIÓN. INDICADA CUANDO SE REQUIEREN EXIGENCIA DIVERSAS Y CONCOMITANTES. **SUPERFICIE:** LISA/LISA

UTILISATION: TAUX ÉLEVÉ D'EPDM. DOTÉE D'EXCELLENTE QUALITÉ PHYSIQUES MÉCANIQUES, D'UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX HAUTES TEMPÉRATURES, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AU VIEILLISSEMENT ET À L'EAU DE MER, ON L'UTILISE NOTAMMENT À L'EXTÉRIEUR OÙ UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OZONE ET AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE EST NÉCESSAIRE. CONSEILLÉ S'IL Y A CONTACT AVEC DES ACIDES OU DES SOLVANTS À FAIBLE OU MOYENNE CONCENTRATION. INDICUÉE POUR DES EXIGENCES DIVERSES MAIS CONCOMITANTES. **SURFACE:** LISSE/LISSE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.15 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	350 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	40%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	30 Kg/cm
OZONE RESISTANCE (100PP hm/72 hours, 40°C, extension 20%): OZONBESTÄNDIGKEIT (100PP hm/72 stunden, 40°C, verlängerung 20%): RESISTENCIA AL OZONO (100PP hm/72 ore, 40°C, alargamiento 20%): RÉSISTANCE À L'OZONE (100PP hm/72 heures, 40°C, allongement 20%):	ASTM D1149	NO CRACKING KEINE RISSBILDUNG NINGUNA GRIETA AUCUNE GERÇURE

↓ mm.	STOCK	↑ mt	← mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/EH EPDM premium



-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

USE: HIGH EPDM CONTENT. IT HAS OPTIMUM PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS, GOOD RESISTANCE AGAINST HEAT, ATMOSPHERIC AGENTS, AGEING AND SEAWATER. IN FACT, IT IS PARTICULARLY USED OUTDOORS WHERE OPTIMUM RESISTANCE AGAINST OZONE AND TEMPERATURE RANGES IS REQUIRED. IT IS RECOMMENDED FOR CONTACT WITH ACIDS AND SOLVENTS WITH MEDIUM TO LOW CONCENTRATIONS. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: HOHER EPDM-GEHALT. ES BESITZT HERRVORRAGENDE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN, EINE GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN HITZE, WITTERUNG, ALTERUNG UND SALZWASSER. ES EIGNET SICH BESTENS FÜR DEN EINSATZ IM AUSSENBEREICH, MIT EINER SEHR GUTEN BESTÄNDIGKEIT GEGEN OZON UND GEGENÜBER TEMPERATURWECHSEL. FÜR DEN KONTAKT MIT SÄUREN UND LÖSUNGSMITTEL MITTLERER UND NIEDRIGER KONZENTRATION. **OBERFLÄCHE:** GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: ELEVADO CONTENIDO DE EPDM. PROVISTA DE ÓPTIMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS, BUENA RESISTENCIA AL CALOR, A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AL ENVEJECIMIENTO Y AL AGUA DE MAR, EN EFECTO, SE USA SOBRE TODO PARA USOS EXTERNOS DONDE SE REQUIERE UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL OZONO Y A LAS VARIACIONES TÉRMICAS. ACONSEJADA A CONTACTO CON ÁCIDOS Y SOLVENTES A MEDIA Y BAJA CONCENTRACIÓN. **SUPERFICIE:** LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: TAUX ÉLEVÉ D'EPDM. DOTÉE D'EXCELLENTE QUALITÉ PHYSIQUES MÉCANIQUES, D'UNE BONNE RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AU VIEILLISSEMENT ET À L'EAU DE MER, ON L'UTILISE NOTAMMENT À L'EXTÉRIEUR OÙ UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OZONE ET AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE EST NÉCESSAIRE. CONSEILLÉ S'IL Y A CONTACT AVEC DES ACIDES OU DES SOLVANTS À FAIBLE OU MOYENNE CONCENTRATION. **SURFACE:** LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.35 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	40%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	22 Kg/cm
OZONE RESISTANCE (50PP hm/72 hours, 40°C, extension 20%): OZONBESTÄNDIGKEIT (50PP hm/72 stunden, 40°C, verlängerung 20%): RESISTENCIA AL OZONO (50PP hm/72 ore, 40°C, alargamiento 20%): RÉSISTANCE À L'OZONE (50PP hm/72 heures, 40°C, allongement 20%):	ASTM D1149	NO CRACKING KEINE RISSBILDUNG NINGUNA GRIETA AUCUNE GERÇURE

↓ mm.	STOCK	↑ mt	← mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2 / 2.5	•	1.2	10
from 3 to 8	•	1.2	10
10	-	1.2	10
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/EP EPDM standard



USE: MODERATE EPDM CONTENT. IT HAS GOOD PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS, GOOD RESISTANCE AGAINST HEAT, ATMOSPHERIC AGENTS AND AGEING. IN FACT, IT IS PARTICULARLY USED OUTDOORS WHERE GOOD RESISTANCE AGAINST OZONE AND TEMPERATURE RANGES IS REQUIRED.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: MÄSSIGER EPDM-GEHALT. ES BESITZT GUTEN PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN, GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN HITZE, WITTERUNG UND ALTERUNG. ES IST VOR ALLEM FÜR DEN EINSATZ IM AUSSENBEREICH GEEIGNET, MIT EINER GUTEN BESTÄNDIGKEIT GEGEN OZON UND GEGENÜBER TEMPERATURWECHSEL.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: MODERADO CONTENIDO DE EPDM. PROVISTA DE BUENAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS, BUENA RESISTENCIA AL CALOR, A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO. EN EFECTO, SE USA SOBRE TODO PARA USOS EXTERNOS DONDE SE REQUIERE UNA BUENA RESISTENCIA AL OZONO Y A LAS VARIACIONES TÉRMICAS.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.


UTILISATION: TAUX MODÉRÉ D'EPDM. DOTÉE DE BONNES QUALITÉS PHYSIQUES MÉCANIQUES, D'UNE BONNE RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AU VIEILLISSEMENT, ON L'UTILISE NOTAMMENT À L'EXTÉRIEUR OÙ UNE BONNE RÉSISTANCE À L'OZONE ET AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE EST NÉCESSAIRE.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.35 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
OZONE RESISTANCE (25PP hm/48 hours, 40°C, extension 20%): OZONBESTÄNDIGKEIT (25PP hm/48 stunden, 40°C, verlängerung 20%): RESISTENCIA AL OZONO (25PP hm/48 ore, 40°C, alargamiento 20%): RÉSISTANCE À L'OZONE (25PP hm/48 heures, 40°C, allongement 20%)	ASTM D1149	NO CRACKING KEINE RISSBILDUNG NINGUNA GRIETA AUCUNE GERÇURE

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2 / 2.5	•	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/EE EPDM/SBR



USE: LOW EPDM CONTENT. IT IS SUITABLE FOR APPLICATIONS REQUIRING RESISTANCE AGAINST OZONE AND ATMOSPHERIC AGENTS, SLIGHTLY SUPERIOR TO SBR RUBBER.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: GERINGER EPDM-GEHALT. GEEIGNET FÜR HÄUFIGE ANWENDUNGEN, BEI DENEN EINE HÖHERE BESTÄNDIGKEIT GEGEN OZON, VERWITTERUNG ALS BEI SBR-KAUTSCHUK ERFORDERLICH IST.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: BAJO CONTENIDO DE EPDM. APTA PARA USOS CORRIENTES DONDE SE REQUIERAN CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL OZONO Y AGENTES ATMOSFÉRICOS LIGERAMENTE SUPERIORES A LA CAUCHO SBR.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: FAIBLE TAUX D'EPDM. INDIQUÉE POUR LES USAGES COURANTS AVEC DES EXIGENCES DE RÉSISTANCE À L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES AU CAOUTCHOUC SBR.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2 / 2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	-	1.2	10
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1



www.satigroup.it

EUROSHEET®

 **SPECIAL SHEETS**


 **EDELGUMMIPLATTEN**

 **PLANCHAS FINAS**

 **FEUILLES DE CHOIX**



L/VI viton



USE: IN PARTICULAR, IT IS INDICATED FOR THE OIL-REFINING, CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES. OPTIMUM RESISTANCE AGAINST HYDROCARBONS, SOLVENTS AND PLENTY OF HIGH CONCENTRATION CHEMICAL PRODUCTS. IT ALSO HAS EXCELLENT RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS, OZONE, AGEING AND HIGH TEMPERATURE RANGES. EXCELLENT RESISTANCE AGAINST WATER AND STEAM.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

(*) **MINIMUM SUPPLIED: A 1000X1000 MM PLATE**

ANWENDUNG: BESONDERS GEEIGNET FÜR DIE ERDÖLINDUSTRIE, DIE CHEMISCHE UND PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE. AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KOHLENWASSERSTOFFE, LÖSUNGSMITTEL UND VIELE CHEMIKALIEN IN HOHER KONZENTRATION. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER OZON, ALTERUNG UND HOHEN TEMPERATURBEREICHEN. AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WASSER UND WASSERDAMPF.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT - (*) **MINDEST. ANLIEFERUNG: EINE PLATTE MM. 1000X1000**

USO: PARTICULARMENTE INDICADA PARA LA INDUSTRIA PETROLÍFERA, QUÍMICA Y FARMACÉUTICA. EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS, A LOS SOLVENTES Y A MUCHOS PRODUCTOS QUÍMICOS A ALTA CONCENTRACIÓN. EXCELENTE TAMBIÉN LA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AL OZONO, AL ENVEJECIMIENTO Y A LAS ALTAS VARIACIONES TÉRMICAS. EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA Y AL VAPOR. **SUPERFICIE:** LISA/LISA - (*) **SUMINISTRO MÍNIMO: UNA PLACA MM 1000X1000**


UTILISATION: PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE, CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE. EXCELLENTE RÉISTANCE AUX HYDROCARBURES, AUX SOLVANTS ET À D'INNOMBRABLES PRODUITS CHIMIQUES À HAUTE CONCENTRATION. EXCELLENTE RÉISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, À L'OZONE, AU VIEILLISSEMENT ET AUX ÉCARTS IMPORTANTS DE TEMPÉRATURE. EXCELLENTE RÉISTANCE À L'EAU ET À LA VAPEUR. **SURFACE:** LISSE/LISSE

(*) **FOURNITURE MINIMUM : UNE PLAQUE DE 1000X1000 MM**

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	2.00 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	50 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION:(22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	62%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	18 Kg/cm

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1	10
1.5	•	1	10
2	•	1	10
2.5	-	1	10
from 3 to 6	•	1	10
8 / 10	•	1	5
from 12 to 20	-	1	5

L/SI silicone translucent



USE: IN PARTICULAR, IT IS INDICATED WHERE EXCELLENT RESISTANCE IS REQUIRED TO HIGH OR LOW TEMPERATURES. EXCELLENT RESISTANCE AGAINST U.V. RAYS, ATMOSPHERIC AGENTS, OZONE AND AGEING. GOOD MECHANICAL CHARACTERISTICS EVEN AT HIGH TEMPERATURES. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH

(*) **MINIMUM SUPPLIED: A 1000X1000 MM PLATE**

FOR FOOD QUALITY SILICON SEE PAGE 10

ANWENDUNG: ES EIGNET SICH BESONDERS, WENN EINE HERVORRAGENDE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HOHEN ODER NIEDRIGEN TEMPERATUREN ERFORDERLICH IST. AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN, VERWITTERUNG, OZON UND ALTERUNG. GUTE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN AUCH BEI HOHEN TEMPERATUREN. **OBERFLÄCHE:** GLATT/GLATT

(*) **MINDEST. ANLIEFERUNG: EINE PLATTE MM. 1000X1000** - FÜR LEBENSMITTELECHTES SILIKON SIEHE S. 10

USO: PARTICULARMENTE INDICADA DONDE SE REQUIERA UNA EXCELENTE RESISTENCIA A ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS. EXCELENTE RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V. A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS AL OZONO Y AL ENVEJECIMIENTO. BUENAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUSO A ALTAS TEMPERATURAS.

SUPERFICIE: LISA/LISA

(*) **SUMINISTRO MÍNIMO: UNA PLACA MM.1000X1000** - PARA SILICÓN ALIMENTARIO VÉASE PÁG. 10

UTILISATION: PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR LES EXIGENCES DE RÉISTANCE OPTIMALE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES. RÉISTE PARFAITEMENT AUX RAYONS U.V., AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, À L'OZONE ET AU VIEILLISSEMENT. BONNES QUALITÉS MÉCANIQUES, Y COMPRIS À HAUTE TEMPÉRATURE. **SURFACE:** LISSE/LISSE

(*) **FOURNITURE MINIMUM : UNE PLAQUE DE 1000X1000 MM** - POUR LE SILICONE ALIMENTAIRE, VOIR PAGE 10

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	TRASLUCID - LICHTDURCHLÄSSIG TRASLÚCIDO-TRASLUCIDE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION:(22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	36 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	18 Kg/cm

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 6	•	1.2	10
8 / 10	•	1.2	5
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/SR silicone red



USE: IN PARTICULAR, IT IS INDICATED WHERE EXCELLENT RESISTANCE IS REQUIRED TO HIGH OR LOW TEMPERATURES. EXCELLENT RESISTANCE AGAINST U.V. RAYS, ATMOSPHERIC AGENTS, OZONE AND AGEING. GOOD PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS EVEN AT HIGH TEMPERATURES. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH - (*) **MINIMUM SUPPLIED: A 1000X1000 MM PLATE**

ANWENDUNG: ES EIGNET SICH BESONDERS, WENN EINE HERRVORRAGENDE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HOHEN ODER NIEDRIGEN TEMPERATUREN ERFORDERLICH IST. AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN, VERWITTERUNG, OZON UND ALTERUNG. GUTE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN AUCH BEI HOHEN TEMPERATUREN.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT - (*) **MINDEST. ANLIEFERUNG: EINE PLATTE MM. 1000X1000**

USO: PARTICULARMENTE INDICADA DONDE SE REQUIERE EXCELENTE RESISTENCIA A ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS. EXCELENTE RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V. A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS AL OZONO Y AL ENVEJECIMIENTO. BUENAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS INCLUSO A ALTAS TEMPERATURAS. **SUPERFICIE:** LISA/LISA - (*) **SUMINISTRO MÍNIMO: UNA PLACA MM 1000X1000**

UTILISATION: PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR LES EXIGENCES DE RÉSISTANCE OPTIMALE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES. RÉSISTE PARFAITEMENT AUX RAYONS U.V., AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, À L'OZONE ET AU VIEILLISSEMENT. BONNE QUALITÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES, Y COMPRIS À HAUTE TEMPÉRATURE.

SURFACE: LISSE/LISSE - (*) **FOURNITURE MINIMUM : UNE PLAQUE DE 1000X1000 MM**

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	RED - ROT - ROJO - ROUGE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.3 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	40%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	20 Kg/cm

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 6	•	1.2	10
8 / 10	•	1.2	5
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/HA hipalon



USE: EXCELLENT RESISTANCE AGAINST AGEING, OZONE, ATMOSPHERIC AGENTS, HEAT, ABRASION AND CUTTING. GOOD RESISTANCE AGAINST HIGHLY OXIDISING, MEDIUM TO LOW CONCENTRATION CHEMICAL AGENTS. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ALTERUNG, OZON, WITTERUNG, HITZE, ABRIB UND SCHNITTE. GUTE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK OXIDIERENDEN CHEMIKALIEN MIT MITTLERER UND NIEDRIGER KONZENTRATION.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: EXCELENTE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO, AL OZONO, A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, AL CALOR, A LA ABRASIÓN Y AL CORTE. BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS A MEDIA Y BAJA CONCENTRACIÓN ALTAMENTE OXIDANTES.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: EXCELLENTE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT, À L'OZONE, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, À LA CHALEUR, À L'ABRASION ET AUX COUPURES. BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES HAUTEMENT OXYDANTS, À MOYENNE ET HAUTE CONCENTRATION.

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.4 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	400 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	40 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	20 Kg/cm

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/BU butyl



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.35 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	30%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	20 Kg/cm

USE: EXCELLENT RESISTANCE AGAINST OZONE, ATMOSPHERIC AGENTS AND AGEING. PERFECT SEAL AGAINST OSMOSIS. LOW GAS, STEAM, AIR AND WATER PERMEABILITY. EXCELLENT RESISTANCE AGAINST OXIDATION.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN VERWITTERUNG, OZON UND ALTERUNG. PERFEKTE ABDICHTUNG GEGEN OSMOSE. GERINGE GAS-, DAMPF-, LUFT- UND WASSERDURCHLÄSSIGKEIT. HERVORRAGENDE OXIDATIONSBESTÄNDIGKEIT

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: EXCELENTE RESISTENCIA AL OZONO, AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO. PERFECTA RESISTENCIA A LA OSMOSIS. BAJA PERMEABILIDAD A LOS GASES, AL VAPOR, AL AIRE Y AL AGUA. EXCELENTE RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OZONE, AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AU VIEILLISSEMENT. PARFAITE RÉSISTANCE À L'OSMOSE. FAIBLE PERMÉABILITÉ AUX GAZ, À LA VAPEUR, À L'AIR ET À L'EAU. EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OXYDATION

SURFACE: LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

EUROSHEET[®]

 **SPECIAL SHEETS FOR SPECIFIC USE**


 **SONDERPLATTEN FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN**

 **PLANCHAS ESPECIALES PARA USOS ESPECÍFICOS**

 **FEUILLES SPÉCIALES POUR USAGES SPÉCIFIQUES**



L/ST NR for tiles



USE: THEY ARE SPECIFICALLY USED TO PROTECT MOULDS USED FOR ROOF TILE PRODUCTION. IT IS PRODUCED WITH PLY IMPRESSION ON BOTH SIDES TO GIVE THE ROOF TILE ITS EXTERNAL APPEARANCE. ITS EXCEPTION SOFTNESS, ELONGATION AND ELASTICITY MAKES IT EXCELLENT FOR THIS TYPE OF USE. - **SURFACE:** I.T./I.T.

ANWENDUNG: DIESE WERDEN SPEZIELL ZUM SCHUTZ DER FORMEN, BEI DER HERSTELLUNG DER KACHELN, VERWENDET. SIE WERDEN DURCH DOPPELSEITIGEN STOFFABDRUCK HERGESTELLT, DIE DER KACHEL IHR AUSSEHEN VERLEIHEN. IHRE AUSSERGEWÖHNLICHE WEICHHEIT, DEHNBARKEIT UND ELASTIZITÄT EIGNET ES SICH BESONDERS FÜR DIESE ART DER NUTZUNG. - **OBERFLÄCHE:** I.T./I.T.

USO: SE EMPLEA ESPECÍFICAMENTE COMO PROTECCIÓN DE LOS MOLDES, EN LA PRODUCCIÓN DE TEJAS. SE PRODUCE CON LOS DOS LADOS DE ESTAMPADO DE LA TELA, LOS CUALES DAN EL ASPECTO EXTERIOR A LA TEJA. SU EXCEPCIONAL SUAVIDAD, ALARGAMIENTO Y ELASTICIDAD LA HACEN ÓPTIMA PARA ESTE TIPO DE USO. - **SUPERFICIE:** I.T./I.T.

UTILISATION: ON L'UTILISE SPÉCIFIQUEMENT COMME PROTECTION DES MOULES DANS LA PRODUCTION DE TUILES. ELLE EST PRODUITE AVEC LES DEUX CÔTÉS EN TISSU CAOUTCHOUTÉ QUI CONFÈRENT L'ASPECT EXTÉRIEUR DE LA TUILE. SA SOUPLESSE EXCEPTIONNELLE, SES CARACTÉRISTIQUES D'ALLONGEMENT ET D'ÉLASTICITÉ LA RENDENT OPTIMALE POUR CE TYPE D'UTILISATION. - **SURFACE:** I.T./I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	LIGHT BROWN HELLBRAUN CASTAÑO TRANSPARENTE BRUN CLAIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	0.95 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	40 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	200 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	600 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	22%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	38 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	100 mm ³

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1.5	-	1.4	15



L/UN universal



USE: THIS RUBBER IS STAIN-PROOF RUBBER AND HAS EXCEPTIONAL RESISTANCE AGAINST ELONGATION. THANKS TO THESE CHARACTERISTICS, IT IS COMMONLY USED FOR MOULD PROTECTION IN THE PRODUCTION OF PVC PARTS. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: DER KAUTSCHUK IST SCHMUTZRESISTENT UND WEIST EINEN AUSGEZEICHNETEN DEHNUNGSWIDERSTAND AUF. DANK DIESER EIGENSCHAFTEN WIRD ES ALLGEMEIN ALS SCHUTZ DER FORMEN, BEI DER HERSTELLUNG VON SPEZIELLEN PRODUKTEN IN PVC, VERWENDET. **OBERFLÄCHE:** GLATT/GLATT

USO: LA CAUCHO ES A PRUEBA DE MANCHAS Y TIENE UNA EXCEPCIONAL RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO. GRACIAS A ESTAS CARACTERÍSTICAS SE USA COMÚNMENTE COMO PROTECCIÓN DE LOS MOLDES EN LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE PVC. **SUPERFICIE:** LISA/LISA


UTILISATION: LE CAOUTCHOUC EST ANTITACHES ET A UNE PARFAITE RÉSISTANCE À L'ALLONGEMENT. EN RAISON DE CES CARACTÉRISTIQUES, ON L'UTILISE HABITUELLEMENT COMME PROTECTION DES MOULES DANS LA PRODUCTION DE PIÈCES EN PVC. **SURFACE:** LISSE/LISSE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	GREY - GRAU GREY - GRIS
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.07 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	45 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	190 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	650 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	20 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	30 Kg/cm

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	-	1.4	20
2 / 2.5	-	1.4	15
from 3 to 6	-	1.4	10
from 8 to 25	-	1.4	5
from 30 to 50	-	1.4	2.5



L/CR NR/SBR plates conform to EN-1337



USE: CHARACTERISTICS PURSUANT TO SPECIFICATION EN 1337. THEY ARE COMMONLY USED FOR ANTI-VIBRATION AND TO SUPPORT LOAD-BEARING STRUCTURES. IN PARTICULAR, THEY ARE INDICATED TO SUPPORT VERY HEAVY LOADS, SIMULTANEOUSLY ABSORBING HORIZONTAL MOVEMENTS IN BUILDINGS. THEY OFFER FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION. THEY WITHSTAND REPEATED STRESS (FLEXION AND VIBRATIONS) AND HAVE FAIR PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS. GOOD RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND OZONE. **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST I.T./I.T.

ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN ENTSPRECHEN DEN SPEZIFIKATIONEN EN 1337. WIRD ALLGEMEIN ALS VIBRATIONSSCHUTZ UND ALS UNTERSTÜTZUNG VON TRAGENDEN STRUKTUREN VERWENDET. ES EIGNET SICH BESONDERS, BEI SEHR HOHE BELASTUNGEN UND GLEICHZEITIGER AUFNAHME DER HORIZONTALEN AUSLENKUNGEN VON BALKONSTRUKTIONEN. ES WIRD EINE DISKRETE ABRIEB-UND REISSFESTIGKEIT GEWÄHRLEISTET, DIE WIEDERHOLTE BELASTUNG (BIEGUNGEN UND VIBRATIONEN) STANDHÄLT UND DISKRETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN BESITZT. GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND OZON. - **OBERFLÄCHE:** GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF I.T./I.T.

USO: CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES CON EL PLIEGO DE CONDICIONES EN 1337. SE USA COMÚNMENTE COMO ELEMENTO ANTIVIBRATORIO Y APOYO EN LAS ESTRUCTURAS PORTANTES. PARTICULARMENTE INDICADA PARA SOPORTAR CARGAS MUY ELEVADAS ABSORBIENDO SIMULTÁNEAMENTE LOS DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES DE LAS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS. DISCRETA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, ADECUADA PARA SOPORTAR REPETIDAS SOLICITACIONES (FLEXIONES Y VIBRACIONES), DISCRETAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS. BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL OZONO. - **SUPERFICIE:** LISA/LISA O A PEDIDO I.T./I.T.

UTILISATION: CARACTÉRISTIQUES CORRESPONDANT AU CAHIER DES CHARGES EN 1337. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME ANTI-VIBRATIONS ET COMME SOUTIEN DANS LES STRUCTURES PORTANTES. PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ POUR SUPPORTER DES CHARGES TRÈS IMPORTANTES ET POUR ABSORBER EN MÊME TEMPS LES DÉPLACEMENTS HORIZONTAUX DES BÂTIMENTS. ASSEZ BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA LACÉRATION, INDIQUÉE POUR SUPPORTER DES SOLlicitATIONS RÉPÉTÉES (FLEXIONS ET VIBRATIONS), ASSEZ BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES. BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET À L'OZONE. - **SURFACE:** LISSE/LISSE OU I.T./I.T. SUR DEMANDE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.25 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	160 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	425 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	30%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	30 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	150 mm ³

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
from 5 to 100	-	≤ 1.25	≤ 2

L/AT SOUNDPROOFING



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	2.00 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	75 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	15 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	150 %

USE: IT IS COMMONLY USED INSTEAD OF LEAD, COUPLED WITH SPECIFIC EXPANSE MATERIAL, TO CREATE SOUND-PROOFING PANELS. **SURFACE:** I.T./I.T.

ANWENDUNG: FÜR DIE ERZEUGUNG VON SCHALLDÄMPLATTEN, WIRD DIES ÜBLICHERWEISE ANSTELLE VON BLEI UND ZUSAMMEN MIT SPEZIFISCHEM GESCHÄUMTEM MATERIAL VERWENDET. **OBERFLÄCHE:** I.T./I.T.

USO: SE EMPLEA COMÚNMENTE EN LUGAR DEL PLOMO, UNIDA AL MATERIAL EXPANSIONADO ESPECÍFICO, PARA LA CREACIÓN DE PANELES FONOABSORBENTES. **SUPERFICIE:** I.T./I.T.

UTILISATION: COMMUNÉMENT UTILISÉE À LA PLACE DU PLOMB, ASSOCIÉE AU MATÉRIAU EXPANSÉ SPÉCIFIQUE, POUR LA CRÉATION DE PANNEAUX ANTIBRUIT. **SURFACE:** I.T./I.T.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
1	-	1.02	50
1.5	-	1.02	50
1.8	•	1.02	50
2	-	1.02	50
2.5	-	1.02	50
3	-	1.02	50





www.satigroup.it

EUROSHEET®



SKIRTING FOR CONVEYOR BELTS



EINDÄMMUNG FÜR FÖRDERBÄNDER



**REALCES DE CONTENCIÓN PARA CINTAS
TRANSPORTADORAS**



**BAVETTES DE PROTECTION POUR BANDES
TRANSPORTATEUSES**



L/AN black skirt board



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.30 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %

USE: SPECIFICALLY STUDIED TO CONTAIN THE VARIOUS MATERIALS TRANSPORTED BY CONVEYOR BELTS.
GOOD RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND OZONE.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: ES IST SPEZIELL FÜR DIE EINDÄMMUNG VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN DER FÖRDERBÄNDER ENTWICKELT WORDEN.
GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND OZON.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T.

USO: ESTUDIADO ESPECIALMENTE PARA LA CONTENCIÓN DE MATERIALES VARIOS TRANSPORTADOS POR LAS CINTAS TRANSPORTADORAS.
BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL OZONO.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO LISA/I.T.

UTILISATION: ÉTUDIÉE SPÉCIALEMENT POUR LA PROTECTION DES DIVERS MATÉRIAUX TRANSPORTÉS PAR LES BANDES TRANSPORTEUSES.
BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET L'OZONE.
SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. SUR DEMANDE.

↓ mm.	STOCK	↑ mt	←→ mt
1	•	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1



L/BN yellow skirt board



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	YELLOW - GELB - AMARILLO - JAUNE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.30 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	55 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %



USE: SPECIFICALLY STUDIED TO CONTAIN THE VARIOUS MATERIALS TRANSPORTED BY CONVEYOR BELTS.
GOOD RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND OZONE.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T. OR I.T./I.T.

ANWENDUNG: ES IST SPEZIELL FÜR DIE EINDÄMMUNG VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN DER FÖRDERBÄNDER ENTWICKELT WORDEN.
GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND OZON.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T. ODER I.T./I.T.

USO: ESTUDIADO ESPECIALMENTE PARA LA CONTENCIÓN DE MATERIALES VARIOS TRANSPORTADOS POR LAS CINTAS TRANSPORTADORAS.
BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL OZONO.
SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO LISA/I.T. O I.T./I.T.

UTILISATION: ÉTUDIÉE SPÉCIALEMENT POUR LA PROTECTION DES DIVERS MATÉRIAUX TRANSPORTÉS PAR LES BANDES TRANSPORTEUSES.
BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET L'OZONE.
SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. ET I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ mm.	STOCK	↑ mt	←→ mt
3	•	1.4	15
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
12	•	1.4	5
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5

L/RN red skirt board



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	RED - ROT - ROJO - ROUGE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.30 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	55 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %

USE: SPECIFICALLY STUDIED TO CONTAIN THE VARIOUS MATERIALS TRANSPORTED BY CONVEYOR BELTS.
GOOD RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND OZONE.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T. OR I.T./I.T.

ANWENDUNG: ES IST SPEZIELL FÜR DIE EINDÄMMUNG VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN DER FÖRDERBÄNDER ENTWICKELT WORDEN.

GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND OZON.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T. ODER I.T./I.T.

USO: ESTUDIADO ESPECIALMENTE PARA LA CONTENCIÓN DE MATERIALES VARIOS TRANSPORTADOS POR LAS CINTAS TRANSPORTADORAS.

BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL OZONO.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO LISA/I.T. O I.T./I.T.

UTILISATION: ÉTUDIÉE SPÉCIALEMENT POUR LA PROTECTION DES DIVERS MATÉRIAUX TRANSPORTÉS PAR LES BANDES TRANSPORTEUSES.

BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET L'OZONE.

SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. ET I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
5	-	1.4	15
6	-	1.4	15
8	-	1.4	15
10	-	1.4	15
12	-	1.4	5
15	-	1.4	5
20	-	1.4	5



L/BO orange skirt board



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	ORANGE -
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.08 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	40 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	200 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	600 %

USE: SPECIFICALLY STUDIED TO CONTAIN THE VARIOUS MATERIALS TRANSPORTED BY CONVEYOR BELTS.
GOOD RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND OZONE.

SURFACE: SMOOTH/SMOOTH OR ON REQUEST SMOOTH/I.T. OR I.T./I.T.

ANWENDUNG: ES IST SPEZIELL FÜR DIE EINDÄMMUNG VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN DER FÖRDERBÄNDER ENTWICKELT WORDEN.

GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND OZON.

OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT ODER BEI BEDARF GLATTE/I.T. ODER I.T./I.T.

USO: ESTUDIADO ESPECIALMENTE PARA LA CONTENCIÓN DE MATERIALES VARIOS TRANSPORTADOS POR LAS CINTAS TRANSPORTADORAS.

BUENA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL OZONO.

SUPERFICIE: LISA/LISA O A PEDIDO LISA/I.T. O I.T./I.T.

UTILISATION: ÉTUDIÉE SPÉCIALEMENT POUR LA PROTECTION DES DIVERS MATÉRIAUX TRANSPORTÉS PAR LES BANDES TRANSPORTEUSES.

BONNE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET L'OZONE.

SURFACE: LISSE/LISSE OU LISSE/I.T. ET I.T./I.T. SUR DEMANDE.

↓ ↑ mm.	STOCK	↑ mt	← → mt
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15





www.satigroup.it

EUROSHEET[®]

 **ACCESSORY SHEETS FOR CONVEYOR BELTS**


 **ZÜBEHORPLATTEN FÜR FÖRDERBÄNDER**

 **PLANCHAS ACCESORIAS PARA CINTAS
TRANSPORTADORAS**

 **FEUILLES ACCESSOIRES POUR TAPIS
CONVOYEURS**




L/NX super cicloni red




USE: ITS PARTICULAR AND UNIQUE COMPOUND GIVES AT THIS SHEET, SUPERIOR PERFORMANCE IN ABRASION CONDITION. THE SUPER CICLONI RED IS EXTREMELY VERSATILE AND SUITABLE AS PROTECTIVE LINING FOR A VARIETY OF SURFACES TO MINIMISE WEAR AND CORROSION OF THE BASE STRUCTURE. TYPICAL LINING APPLICATIONS INCLUDE:

- CHUTE LINING
- PIPE LINING
- VESSEL LINING
- HOSE CONSTRUCTION
- HYDROCYCLONES
- CONVEYOR SYSTEMS
- MATERIAL HANDLING SYSTEMS AND GRINDING MILLS.

SURFACE: GRINDED/GRINDED ON REQUEST: SMOOTH/GRINDED, SMOOTH/SMOOTH, SMOOTH/WITH RAW UNDERLAYER, SMOOTH/I.T.

 -25°C / +80°C
-13°F / +176°F

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	RED - ROT - ROJO - ROUGE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PEO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	0.95 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	35 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	200 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	800 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESIÓN: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	30%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	140 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	60 mm ³

 mm.	STOCK	 mt	 mt
5	-	1.4	10
6	-	1.4	10
8	-	1.4	10
10	-	1.4	10
12	-	1.4	10
15	-	1.4	10
20	-	1.4	10

L/NR abratex with bonding layer




USE: COMMONLY USED AS A COATING ON METAL DRUMS IN THE CONVEYOR BELT SECTOR OR TO PROTECT METAL SURFACES. IN PARTICULAR, IT IS INDICATED TO OFFER FAIR RESISTANCE AGAINST ABRASION AND LACERATION. IT WITHSTANDS REPEATED STRESS (FLEXION AND VIBRATIONS) AND HAS FAIR PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS. IT IS SUPPLIED WITH A THIN LAYER OF RAW RUBBER ON ONE SIDE WHICH, IN CONTACT WITH A SPECIAL SOLUTION (COLD VULCANISATION PROCESS) GIVES EXCEPTIONAL RUBBER-METAL ATTACHMENT. **SURFACE:** SMOOTH/RAW RUBBER. ON REQUEST, SMOOTH/SMOOTH OR SMOOTH/I.T.

ANWENDUNG: ÜBLICHERWEISE ALS BESCHICHTUNG VON METALLFÄSSERN IN DER FÖRDERBANDSEKTOR, ODER ALS SCHUTZ VON METALLOBERFLÄCHEN VERWENDET. BESONDERS GEEIGNET, UM EINEN GUTEN ABRIB- UND RISSSCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN, HÄLT WIEDERHOLTER BELASTUNG (BIEGUNGEN UND VIBRATIONEN) STAND UND BESITZT DISKRETE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN. ES BESITZT EINE LEICHTE ROHKAUTSCHUK-SCHICHT AUF EINER SEITE, WELCHE IN KONTAKT MIT EINER SPEZIELLEN LÖSUNG (KALTES VULKANISATIONSVERFAHREN) IST, DIE EINE AUSSERGEWÖHNLICHES GUMMI-METALL VERBINDUNG ERMÖGLICHT. - **OBERFLÄCHE:** GLATT/ ROH-KAUTSCHUK. BEI BEDARF GLATT/GLATT ODER GLATT/I.T.

USO: UTILIZADA COMÚNMENTE COMO REVESTIMIENTO DE TAMBORES METÁLICOS EN EL SECTOR DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS, O COMO PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS. PARTICULARMENTE INDICADA PARA OFRECER UNA DISCRETA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, ADECUADA PARA SOPORTAR REPETIDAS SOLICITACIONES (FLEXIONES Y VIBRACIONES), DISCRETAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS. SE ENTREGA CON UN LIGERO ESPESOR DE CAUCHO CRUDA POR UN LADO QUE EN CONTACTO CON UNA SOLUCIÓN ESPECIAL (PROCESO DE VULCANIZACIÓN EN FRÍO) PERMITE UNA EXCEPCIONAL UNIÓN CAUCHO METAL. **SUPERFICIE:** LISA/CAUCHO CRUDA. A PEDIDO, LISA/LISA O LISA/I.T.


UTILISATION: UTILISÉE EXCLUSIVEMENT POUR LE REVÊTEMENT DE CYCLONES ET TRÉMIES. ELLE EST FOURNIE AVEC UN CÔTÉ EN CAOUTCHOUC CRU POUR LA VULCANISATION À FROID) AVEC UNE SOLUTION SPÉCIALE QUI PERMET UNE ADHÉRENCE PARFAITE DU CAOUTCHOUC AU MÉTAL. L'EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'USURE DU CAOUTCHOUC LUI PERMET DE SUPPORTER LES FORTES SOLICITATIONS QU'IL SUBIT PENDANT LE TRAVAIL. - **SURFACE:** LISSE/LISSE OU LISSE/SOUS-COUCHE CRUE SUR DEMANDE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PEO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	500 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESIÓN: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	50 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	25 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	90 mm ³

 mm.	STOCK	 mt	 mt
5	•	1.4	20
6	•	1.4	20
8	•	1.4	20
10	•	1.4	20
12	-	1.4	10
15	•	1.4	10
20	•	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

 -25°C / +80°C
-13°F / +176°F

L/RR pulley lagging rhomboidal profile 20x20 with bonding layer H.2000 mm



USE: ANTI-ABRASIVE RUBBER COMMONLY USED AS A COATING ON METAL DRUMS IN THE CONVEYOR BELT SECTOR. IT HAS ONE SIDE IN RAW RUBBER FOR COLD VULCANISATION USING A SPECIFIC SOLUTION WHICH GIVES EXCEPTIONAL RUBBER-METAL ATTACHMENT.

SURFACE: ONE, 20X20 MM RHOMBOIDAL PROFILE SIDE / OTHER SIDE WITH RAW RUBBER

ANWENDUNG: ABRIEBFESTES GUMMI, WELCHES ÜBLICHERWEISE ALS BESCHICHTUNG VON METALLFÄSSERN IN DER FÖRDERBANDSEKTOR VERWENDET WIRD. ES BESTEHT AUS EINER ROH-KAUTSCHUK-SEITE, DIE DURCH KALTE VULKANISATION ZUSAMMEN MIT EINER SPEZIFISCHEN LÖSUNG, EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GUMMI-METALL VERBINDUNG ERGIBT.

OBERFLÄCHE: EINE SEITE MIT RAUTENPROFIL 20X20 MM. / DIE ANDERE SEITE AUS ROH-KAUTSCHUK

USO: CAUCHO ANTIABRASIVA UTILIZADA COMÚNMENTE COMO REVESTIMIENTO DE TAMBORES METÁLICOS EN EL SECTOR DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS. SE ENTREGA CON UN LADO DE CAUCHO CRUDA PARA LA VULCANIZACIÓN EN FRÍO POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA QUE LOGRA EXCEPCIONAL UNIÓN CAUCHO-METAL.

SUPERFICIE: UN LADO CON PERFIL DE RÓMBOS 20X20 MM. /EL OTRO LADO CON CRUDO

UTILISATION: CAOUTCHOUC ANTI-ABRASION UTILISÉ HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENT DE TAMBOURS MÉTALLIQUES DANS LE SECTEUR DES BANDES TRANSPORTEUSES. ELLE EST FOURNIE AVEC UN CÔTÉ EN CAOUTCHOUC CRU POUR LA VULCANISATION À FROID) AVEC UNE SOLUTION SPÉCIALE QUI PERMET UNE ADHÉRENCE PARFAITE DU CAOUTCHOUC AU MÉTAL.


SURFACE: UN CÔTÉ AVEC PROFIL EN LOSANGE 20X20 MM. /L'AUTRE CÔTÉ AVEC CAOUTCHOUC CRU

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	120 mm ³

mm.	STOCK	mt	mt
8	•	2.0	15
10	•	2.0	15



L/RQ pulley lagging square profile 20x20 with bonding layer



USE: ANTI-ABRASIVE RUBBER COMMONLY USED AS A COATING ON METAL DRUMS IN THE CONVEYOR BELT SECTOR. IT HAS ONE SIDE IN RAW RUBBER FOR COLD VULCANISATION USING A SPECIFIC SOLUTION WHICH GIVES EXCEPTIONAL RUBBER-METAL ATTACHMENT. THE SQUARE PROFILE CAN BE CONVENIENTLY REVERSED.

SURFACE: ONE, 20X20 MM RHOMBOIDAL PROFILE SIDE / OTHER SIDE WITH RAW RUBBER

ANWENDUNG: ABRIEBFESTES GUMMI, WELCHES ÜBLICHERWEISE ALS BESCHICHTUNG VON METALLFÄSSERN IN DER FÖRDERBANDSEKTOR VERWENDET WIRD. ES BESTEHT AUS EINER IN ROH-KAUTSCHUK-SEITE, DIE DURCH KALTE VULKANISATION ZUSAMMEN MIT EINER SPEZIFISCHEN LÖSUNG, EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GUMMI-METALL VERBINDUNG ERGIBT. DAS PROFIL IST SEHR PRAKTISCH AUFGRUND DER REVERSIBILITÄT.

OBERFLÄCHE: EINE SEITE MIT RAUTENMUSTER 20X20 MM. / DIE ANDERE SEITE AUS ROH-KAUTSCHUK

USO: CAUCHO ANTIABRASIVA UTILIZADA COMÚNMENTE COMO REVESTIMIENTO DE TAMBORES METÁLICOS EN EL SECTOR DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS. SE ENTREGA CON UN LADO DE CAUCHO CRUDA PARA LA VULCANIZACIÓN EN FRÍO POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA QUE LOGRA EXCEPCIONAL UNIÓN CAUCHO-METAL. EL PERFIL CUADRADO ES MUY CÓMODO POR SU REVERSIBILIDAD. - **SUPERFICIE:** UN LADO CON PERFIL DE RÓMBOS 20X20 MM. /EL OTRO LADO CON CRUDO

UTILISATION: CAOUTCHOUC ANTI-ABRASION UTILISÉ HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENT DE TAMBOURS MÉTALLIQUES DANS LE SECTEUR DES BANDES TRANSPORTEUSES. ELLE EST FOURNIE AVEC UN CÔTÉ EN CAOUTCHOUC CRU POUR LA VULCANISATION À FROID) AVEC UNE SOLUTION SPÉCIALE QUI PERMET UNE ADHÉRENCE PARFAITE DU CAOUTCHOUC AU MÉTAL. LE PROFIL CARRÉ EST PARTICULIÈREMENT PRATIQUE EN RAISON DE SA POLYVALENCE.


SURFACE: UN CÔTÉ AVEC PROFIL EN LOSANGE 20X20 MM. /L'AUTRE CÔTÉ AVEC CAOUTCHOUC CRU

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	120 mm ³

mm.	STOCK	mt	mt
8	•	1.5	15
10	•	1.5	15



L/RE pulley lagging rhomboidal profile 20x20 LD with bonding layer



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.3 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS - ABRIB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	200 mm ³

USE: ANTI-ABRASIVE RUBBER COMMONLY USED AS A COATING ON METAL DRUMS IN THE CONVEYOR BELT SECTOR. THE SQUARE PROFILE CAN BE CONVENIENTLY REVERSED.

SURFACE: ONE, 20X20 MM RHOMBOIDAL PROFILE SIDE /OTHER SIDE WITH RAW RUBBER

ANWENDUNG: ABRIBFESTES GUMMI, WELCHES ÜBLICHERWEISE ALS BESCHICHTUNG VON METALLFÄSSERN IN DER FÖRDERBANDSEKTOR VERWENDET WIRD.

DAS PROFIL IST SEHR PRAKTISCH AUFGRUND DER REVERSIBILITÄT.

OBERFLÄCHE: EINE SEITE MIT RAUTENPROFIL 20X20 MM. / DIE ANDERE SEITE AUS ROH-KAUTSCHUK

USO: CAUCHO ANTIABRASIVA UTILIZADA COMÚNMENTE COMO REVESTIMIENTO DE TAMBORES METÁLICOS EN EL SECTOR DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS.

EL PERIL CUADRADO ES MUY CÓMODO POR SU REVERSIBILIDAD.

SUPERFICIE: UN LADO CON PERIL DE ROMBOS 20X20 MM. /EL OTRO LADO CON CRUDO

UTILISATION: CAOUTCHOUC ANTI-ABRASION UTILISÉ HABITUELLEMENT COMME REVÊTEMENT DE TAMBOURS MÉTALLIQUES DANS LE SECTEUR DES BANDES TRANSPORTEUSES.

LE PROFIL CARRÉ EST PARTICULIÈREMENT PRATIQUE EN RAISON DE SA POLYVALENCE.

SURFACE: UN CÔTÉ AVEC PROFIL EN LOSANGE 20X20 MM. /L'AUTRE CÔTÉ AVEC CAOUTCHOUC CRU

mm.	STOCK	mt	mt
8	•	1.5	15
10	•	1.5	15



L/RC coating for drums with ceramic inserts 6x25x25



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK/WHITE - SCHWARZ/WEISS NEGRO/ BLANCO - NOIR/ BLANC
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.2
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	170 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	350 %

USE: THE COATING FOR THE DRUM WITH CERAMIC INSERTS IS AN IDEAL SOLUTION TO INCREASE THE GRIP BETWEEN THE DRUM AND THE CONVEYOR BELT, REMOVE SLIPPAGE, EXPEL WATER, REDUCE BELT TENSION, LENGTHEN THE SERVICE LIFE OF THE BEARINGS, THE JOINT AND THE COATING OF THE DRUM ITSELF, ETC; INCREASE ENERGY SERVICES. THE SURFACES OF THE CERAMIC INSERTS HAVE 18 EMBOSSED CONTACT POINTS TO FURTHER INCREASE THE GRIP. IT COMES IN 12 X 318 X LENGTH STRIPS AND WITH THE SUB-LAYER PREPARED FOR BONDING. **SURFACE:** WITH CERAMIC INSERTS

ANWENDUNG: DIE TROMMELBESCHICHTUNG MIT KERAMIKEINSÄTZEN IST EINE IDEALE LÖSUNG, UM DEN GRIP ZWISCHEN TROMMEL UND FÖRDERBAND ZU ERHÖHEN, EIN RUTSCHEN ZU VERMEIDEN, WASSER AUSZUSTOSSEN, DIE BANDSPANNUNG ZU VERRINGERN, DEN LEBENSZYKLUS DER LAGER, DER VERBINDUNG UND DER TROMMELBESCHICHTUNG SELBST ZU VERLÄNGERN, USW. UND UM DIE ENERGIEERSPARNIS ZU ERHÖHEN. DIE OBERFLÄCHEN DER KERAMIKEINSÄTZE HABEN 18 HERVORTRETENDE KONTAKTSTELLEN, UM DEN GRIP NOCH WEITER ZU ERHÖHEN. WIRD IN STREIFEN 12 X 318 X LÄNGE UND MIT DER VERKLEBEFERTIGEN UNTERSCHICHT GELIEFERT. **OBERFLÄCHE:** MIT KERAMIKEINSÄTZEN

USO: EL REVESTIMIENTO PARA TAMBORES CON INSERTOS CERÁMICOS ES UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA AUMENTAR EL AGARRE ENTRE EL TAMBOR Y LA CINTA TRANSPORTADORA, EVITAR QUE PATINE, EXPULSAR EL AGUA, REDUCIR LA TENSIÓN DE LA BANDA, ALARGAR EL CICLO DE VIDA DE LOS COJINETES, DE LA UNIÓN Y DEL REVESTIMIENTO DEL TAMBOR, AUMENTAR EL AHORRO ENERGÉTICO, ETC. LAS SUPERFICIES DE LOS INSERTOS CERÁMICOS TIENEN 18 PUNTOS DE CONTACTO EN RELIEVE PARA AUMENTAR EL AGARRE. SE SUMINISTRA EN TIRAS DE 12 X 318 X LA LONGITUD Y CON LA SUBCAPA PREPARADA PARA EL ENCOLADO.

SUPERFICIE: CON INSERTOS CERÁMICOS

UTILISATION: LE REVÊTEMENT POUR LES TAMBOURS AVEC DES INSERTS CÉRAMIQUES EST UNE SOLUTION IDÉALE POUR AUGMENTER LE GRIPPAGE ENTRE LE TAMBOR ET LA BANDE TRANSPORTEUSE, ÉLIMINER LES GLISSEMENTS, EXPULSER L'EAU, RÉDUIRE LA TENSION DE LA BANDE, ALLONGER LE CYCLE DE VIE DES ROULEMENTS, DE LA JONCTION ET DU REVÊTEMENT DUDIT TAMBOR, AUGMENTER L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ETC... LES SURFACES DES INSERTS CÉRAMIQUES ONT 18 POINTS DE CONTACT EN RELIEF POUR AUGMENTER LE GRIPPAGE. ELLE EST FOURNIE AVEC DES BANDES 12 X 318 X LA LONGUEUR ET AVEC LA SOUS-COUCHE PRÉPARÉE POUR LE COLLAGE. **SURFACE:** AVEC INSERTS CÉRAMIQUES

mm.	STOCK	mt	mt
12	•	0.385	By request Auf anfrage A pedido Sur demande



L/SW scraper sandwich black/red/black



USE: RUBBER SCRAPER USED TO CLEAN THE BELT. IT IS COMPOSED OF THREE LAYERS OF RUBBER. THE TOP AND BOTTOM LAYER CONSIST OF HARDER BLACK, ANTI-ABRASIVE RUBBER, WHILE THE CENTRAL LAYER CONSISTS OF SOFTER, RED PARA RUBBER. THIS PARTICULAR STRUCTURE ENSURES THE PRODUCT IS VERY LONG-LASTING AND GIVES EVEN CLEANING. - **SURFACE:** SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: GUMMIBANDREINIGUNGSSCHABER. DIESER BESTEHT AUS DREI GUMMISCHICHTEN. DIESE ABDECKUNG UND DAS SUBSTRAT BESTEHEN AUS ABRIEBFESTEM SCHWARZEM GUMMI, WELCHES HÄRTER IST, UND AUS EINEM KERN AUS ROTEM PARAKAUTSCHUK, WELCHER WEICHER AUSFÄLLT. DIESE BESONDERE STRUKTUR GIBT DEM PRODUKT EINE GUTE HALTBARKEIT UND ERLAUBT EINE GLEICHMÄSSIGE REINIGUNG. - **OBERFLÄCHE:** GLATT/GLATT

USO: RASCADOR DE CAUCHO LIMPIA CINTA. SE COMPONE DE TRES CAPAS DE CAUCHO. LA COBERTURA Y LA SUBCAPA SE COMPONEN DE CAUCHO ANTIABRASIVA NEGRA MÁS DURA MIENTRAS QUE EL NÚCLEO CENTRAL SE COMPONE DE CAUCHO PARA DE COLOR ROJO MÁS BLANDA. ESTA PARTICULAR ESTRUCTURA DA AL PRODUCTO ÓPTIMA DURACIÓN Y HOMOGENEIDAD DE LIMPIEZA. - **SUPERFICIE:** LISA/LISA

UTILISATION: RACLOIR EN CAOUTCHOUC DE NETTOYAGE DU TAPIS. IL EST COMPOSÉ DE TROIS COUCHES DE CAOUTCHOUC. LA COUVERTURE ET LA SOUS-COUCHE SONT COMPOSÉES DE CAOUTCHOUC ANTI-ABRASION NOIR PLUS DUR, TANDIS QUE LA COUCHE CENTRALE EST COMPOSÉE DE CAOUTCHOUC PARA DE COULEUR ROUGE, PLUS SOUPLE. CETTE STRUCTURE PARTICULIÈRE CONFÈRE AU PRODUIT UNE LONGUE DURÉE ET UNE HOMOGÉNÉITÉ DE NETTOYAGE. - **SURFACE:** LISSE/LISSE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR	
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ NEGRO - NOIR	RED - ROT ROJO - ROUGE
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.30 gr/cm ³	1.20 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	75 Shore A ± 5	48 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	80 Kg/cm ²	100 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %	400 %
ABRASION LOSS - ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	150 mm ³	120 mm ³


↓ mm.	STOCK	↑ mt	← mt
10	•	1.4	10
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5
25	•	1.4	5
30	•	1.4	5




R/RGM cross scraper



MODEL - MODELL MODELO - MODÈLE	A mm	B BELT - FÖRDERBAND CINTA - TAPIS mm	C Kg/cm ²	D Kg/cm	E Kg/cm
500	800	500	30	150	90
650	950	650	30	150	90
800	1100	800	30	150	90
1000	1400	1000	30	200	90
1200	1600	1200	30	200	90



ST/GM rubberized steel slabs



-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

NOTE - HINWEISE - NOTE - REMARQUES :

1 M Pa = 10,2 Kg/cm²
1N/mm = 1,02 Kg/cm

USE: EXCELLENT RESISTANCE AGAINST ABRASION; LITTLE MAINTENANCE COSTS;
REDUCED NOISE; EASY ASSEMBLY.
SURFACE: SMOOTH/SMOOTH

ANWENDUNG: HERRVORRAGENDE ABRIEBFESTIGKEIT; GERINGERE WARTUNGSKOSTEN;
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG; MONTAGEFREUNDLICHKEIT.
OBERFLÄCHE: GLATT/GLATT

USO: EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN; MENOR COSTO DE MANUTENCIÓN;
REDUCCIÓN DEL RUIDO; FACILIDAD DE MONTAJE.
SUPERFICIE: LISA/LISA

UTILISATION: EXCELLENTE RÉISTANCE À L'ABRASION; MOINDRES COÛTS DE
MAINTENANCE; RÉDUCTION DU BRUIT; FACILITÉ DE MONTAGE.
SURFACE: LISSE/LISSE

MECHANICAL CHARACTERISTICS - RUBBER LINED METAL SHEETS MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - GUMMIPLATTEN CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES - TÔLES CAOUTCHOUTÉES			
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-		BLACK - SCHWARZ NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	± 0.05	1.16 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ISO 4894	± 5	60 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ISO 37/94	minimum	16 M Pa
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ISO 37/94	minimum	400 %
ABRASION LOSS - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - RÉISTANCE À L'ABRASION	-	maximum	100 mm ³
TEAR RESISTANCE - REISSWIDERSTAND RESISTENCIA AL DESGARRO - RÉISTANCE À LA LACÉRATION	ISO 37-1/04	minimum	≥8 N/mm
SHEET TECHNICAL CHARACTERISTICS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER PLATTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÔLE			
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES		VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR			BLACK - SCHWARZ NEGRO - NOIR
BREAKING POINT - DURCHSCHLAGSPANNUNG TENSIÓN DE ROTURA - CONTRAINTE DE RUPTURE			235 N/mm ²
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	± 0.02		8 gr/cm ³

RUBBER THICKNESS GUMMISTARKE ESPESOR ÉPAISSEUR CAOUTCHOU mm.	METAL SHHET THICKNESS BLECHSTARKE ESPESOR DE LA CHAPA METÁLICA ÉPAISSEUR DE LA TÔLE mm.	STANDARD SIZE STANDARD FORMAT FORMATO ESTÁNDAR FORMAT STANDARD	
10	2	1000x2000	56
12	2	1000x2000	60
15	2	1000x2000	68
20	2	1000x2000	80
30	3	1000x2000	120
40	3	1000x2000	140
50	4	1000x2000	184

L/AP dust sealing cloth



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

USE: HIGHLY RESISTANCE AGAINST OZONE AND ULTRAVIOLET RADIATIONS,
EXTREMELY FLEXIBLE. RECOMMENDED FOR DUST ABATEMENT ON SCREENERS,
CONVEYOR BELTS, LOADERS AND CHUTES.
HIGHLY RESISTANT AGEING COMPOUND, HIGH DETERIORATING RESISTANCE IF
SUBJECTED TO STEADY VIBRATIONS..

SURFACE: I.T./I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.0 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	40 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	550 %
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	60 Kg/cm

 mm.	PLIES GEWEBE TELAS PLIS	STOCK	 mt	 mt
2	1	•	1.5	10

EUROSHEET®

 **RUBBER MATS FOR GENERAL USE**


 **GUMMIPLATTEN FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH**

 **ALFOMBRAS DE CAUCHO PARA USO GENÉRICO**

 **TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR UTILISATION GÉNÉRALE**



L/TM fine ribbed mat



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. IT IS COMMONLY USED A MAT IN INDUSTRIAL VEHICLES, TO PROTECT TOOL TROLLEYS AND FLOORING IN GENERAL.

SURFACE: FINE RIBBED/I.T. PROFILE OR FINE RIBBED/JUTE UNDERLAY PROFILE. **AVAILABLE IN COLOURS:** WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN. **MIXES AVAILABLE:** ALL.

ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. SIE WIRD MEIST ALS EINE MATTE FÜR INDUSTRIEFahrZEUGEN, ALS SCHUTZ DER WERKZEUGWAGEN UND VON FUSSBÖDEN IM ALLGEMEINEN, VERWENDET.

OBERFLÄCHE: WELTIGE PROFIL / IT ODER RIPPENPROFIL / JUTE UNTERLEGT

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.


USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE COME ALFOMBRA EN LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES PARA PROTECCIÓN DE CARRETERILLAS APOYA UTENSILIOS Y PAVIMENTACIONES EN GENERAL.

SUPERFICIE: PERFIL MIL RAYAS / I.T. O PERFIL MIL RAYAS/JUTE SUBSTANTE


COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME TAPIS DANS LES VÉHICULES INDUSTRIELS, POUR PROTÉGER LES CHARIOTS À OUTILS ET LES SOLS EN GÉNÉRAL. **SURFACE:** PROFIL MILLÉRAIES / I.T. OU PROFIL MILLÉRAIES/JUTE TRAITÉE. **COULEURS POSSIBLES:** BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
3	•	1.2	10



L/GG checker mat



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. IT IS COMMONLY USED A MAT IN INDUSTRIAL VEHICLES, TO PROTECT TOOL TROLLEYS AND FLOORING IN GENERAL.

SURFACE: I.T. PROFILE OR JUTE UNDERLAY PROFILE. **AVAILABLE IN COLOURS:** WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN. **MIXES AVAILABLE:** ALL.

ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. SIE WIRD MEIST ALS EINE MATTE FÜR INDUSTRIEFahrZEUGEN, ALS SCHUTZ DER WERKZEUGWAGEN UND VON FUSSBÖDEN IM ALLGEMEINEN, VERWENDET.

OBERFLÄCHE: IT ODER / JUTE UNTERLEGT

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE COME ALFOMBRA EN LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES PARA PROTECCIÓN DE CARRETERILLAS APOYA UTENSILIOS Y PAVIMENTACIONES EN GENERAL.

SUPERFICIE: PERFIL I.T. O PERFIL JUTE SUBSTANTE

COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME TAPIS DANS LES VÉHICULES INDUSTRIELS, POUR PROTÉGER LES CHARIOTS À OUTILS ET LES SOLS EN GÉNÉRAL. **SURFACE:** PROFIL I.T. OU PROFIL JUTE TRAITÉE. **COULEURS POSSIBLES:** BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
3	•	1.2	10



L/TC medium ribbed mat



USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. IT IS COMMONLY USED A MAT IN INDUSTRIAL VEHICLES, TO PROTECT TOOL TROLLEYS AND FLOORING IN GENERAL.

SURFACE: HUNDRED RIBBED/I.T. PROFILE OR HUNDRED RIBBED/JUTE UNDERLAY PROFILE

AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN. - **MIXES AVAILABLE:** ALL.

ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. SIE WIRD MEIST ALS EINE MATTE FÜR INDUSTRIEFahrZEUGEN, ALS SCHUTZ DER WERKZEUGWAGEN UND VON FUSSBÖDEN IM ALLGEMEINEN, VERWENDET.

OBERFLÄCHE: HUNDERT ZEILEN PROFIL / IT ODER HUNDERT ZEILEN/JUTE UNTERLEGT

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. - **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE COME ALFOMBRA EN LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES PARA PROTECCIÓN DE CARRETERILLAS APOYA UTENSILIOS Y PAVIMENTACIONES EN GENERAL.

SUPERFICIE: PERFIL CIENTO RAYAS / I.T. O PERFIL CIENTO RAYAS / YUTE SUBESTANTE

COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. - **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME TAPIS DANS LES VÉHICULES INDUSTRIELS, POUR PROTÉGER LES CHARIOTS À OUTILS ET LES SOLS EN GÉNÉRAL.

SURFACE: PROFIL CENT RAIES / I.T. OU PROFIL CENT RAIES / JUTE TRAITÉE

COULEURS POSSIBLES: BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. - **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.2 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm.	STOCK	↑ mt	← mt
3	•	1.2	10



L/TQ wide roove mat



USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. IT IS COMMONLY USED A MAT IN INDUSTRIAL VEHICLES, TO PROTECT TOOL TROLLEYS AND FLOORING IN GENERAL.

SURFACE: FIVE HUNDRED RIBBED/I.T. PROFILE OR FIVE HUNDRED RIBBED/JUTE UNDERLAY PROFILE

AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN. **MIXES AVAILABLE:** ALL.

ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. SIE WIRD MEIST ALS EINE MATTE FÜR INDUSTRIEFahrZEUGEN, ALS SCHUTZ DER WERKZEUGWAGEN UND VON FUSSBÖDEN IM ALLGEMEINEN, VERWENDET.

OBERFLÄCHE: FÜNF HUNDERT ZEILEN PROFIL / IT ODER FÜNF HUNDERT ZEILEN / JUTE UNTERLEGT

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE COME ALFOMBRA EN LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES PARA PROTECCIÓN DE CARRETERILLAS APOYA UTENSILIOS Y PAVIMENTACIONES EN GENERAL.


SUPERFICIE: PERFIL QUINIENTA RAYAS / I.T. O PERFIL QUINIENTA RAYAS/YUTE SUBESTANTE

COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME TAPIS DANS LES VÉHICULES INDUSTRIELS, POUR PROTÉGER LES CHARIOTS À OUTILS ET LES SOLS EN GÉNÉRAL. **SURFACE:** CINQ CENT RAIES /I.T. OU PROFIL CINQ CENT RAIES/JUTE TRAITÉE - **COULEURS POSSIBLES:** BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. - **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.2 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm.	STOCK	↑ mt	← mt
3	•	1.2	10



L/BC coin mat 3 mm



USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. USED TO COVER INDUSTRIAL FLOORING AND SURFACES IN GENERAL.
SURFACE: CIRCULAR BUBBLE DESIGN/I.T.
AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN.
MIXES AVAILABLE: ALL.


ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. DIESE WIRD IM ALLGEMEINEN VERWENDET, UM INDUSTRIEBÖDEN UND OBERFLÄCHEN ABZUDECKEN.
OBERFLÄCHE: KREISMUSTER/I.T.
HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. - **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. USADA PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES INDUSTRIALES Y SUPERFICIES EN GENERAL.
SUPERFICIE: DISEÑO DE BURBUJAS CIRCULARES /I.T.
COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. - **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.


UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉ POUR COUVRIR LES SOLS INDUSTRIELS ET LES SURFACES EN GÉNÉRAL.
SURFACE: DESSIN À BULLES CIRCULAIRES /I.T.
COULEURS POSSIBLES: BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. - **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK/GREY - SCHWARZ/GRAU - NEGRO/GRIS - NOIR/GRIS
WEIGHT m²: - GEWICHT m²: PESO m²: - POIDS m²:		3.8 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
3	•	1.2	10



L/BM coin mat 4,5 mm



USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. USED TO COVER INDUSTRIAL FLOORING AND SURFACES IN GENERAL.
SURFACE: CIRCULAR BUBBLE DESIGN/I.T.
AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN.
MIXES AVAILABLE: ALL.


ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. DIESE WIRD IM ALLGEMEINEN VERWENDET, UM INDUSTRIEBÖDEN UND OBERFLÄCHEN ABZUDECKEN.
OBERFLÄCHE: KREISMUSTER/I.T.
HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. - **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. USADA PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES INDUSTRIALES Y SUPERFICIES EN GENERAL.
SUPERFICIE: DISEÑO DE BURBUJAS CIRCULARES /I.T.
COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. - **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉ POUR COUVRIR LES SOLS INDUSTRIELS ET LES SURFACES EN GÉNÉRAL.
SURFACE: DESSIN À BULLES CIRCULAIRES /I.T.
COULEURS POSSIBLES: BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. - **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m²: - GEWICHT m²: PESO m²: - POIDS m²:		5.00 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
4.5	•	1.2	10



L/GR rise mat



USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. IT IS COMMONLY USED A MAT IN INDUSTRIAL VEHICLES, TO PROTECT TOOL TROLLEYS AND FLOORING IN GENERAL.

SURFACE: RICE GRAIN DESIGN/I.T.

AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN. **MIXES AVAILABLE:** ALL.

ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. SIE WIRD MEIST ALS EINE MATTE FÜR INDUSTRIEFahrZEUGEN, ALS SCHUTZ DER WERKZEUGWAGEN UND VON FUSSBÖDEN IM ALLGEMEINEN, VERWENDET.

OBERFLÄCHE: KORNGRAIN-MUSTER/I.T.

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE COMO ALFOMBRA EN LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES PARA PROTECCIÓN DE CARRETILLAS APOYA UTENSILIOS Y PAVIMENTACIONES EN GENERAL.

SUPERFICIE: DISEÑO GRANA DE RISO/I.T.

COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME TAPIS DANS LES VÉHICULES INDUSTRIELS, POUR PROTÉGER LES CHARIOTS À OUTILS ET LES SOLS EN GÉNÉRAL. **SURFACE:** DESSIN GRAIN DE RIZ/I.T.

COULEURS POSSIBLES: BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. - **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

mm.	STOCK	mt	mt
3.5	•	1.2	10



L/PD diamond mat



USE: SBR RUBBER MAT SUITABLE FOR INDOOR USE REQUIRING NO PARTICULAR PHYSICAL-MECHANICAL REQUIREMENTS. IT IS COMMONLY USED A MAT IN INDUSTRIAL VEHICLES, TO PROTECT TOOL TROLLEYS AND FLOORING IN GENERAL.

SURFACE: DIAMOND TIP DESIGN/I.T.

AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN. **MIXES AVAILABLE:** ALL.

ANWENDUNG: DIE SBR-GUMMIMATTE IST AM BESTEN FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET, WO KEINE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE BEZÜGLICH DER PHYSIKALISCH-MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH SIND. SIE WIRD MEIST ALS EINE MATTE FÜR INDUSTRIEFahrZEUGEN, ALS SCHUTZ DER WERKZEUGWAGEN UND VON FUSSBÖDEN IM ALLGEMEINEN, VERWENDET.

OBERFLÄCHE: DIAMANTSPITZEN-MUSTER/I.T.

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN. **HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** ALLE.

USO: ALFOMBRA DE CAUCHO SBR APTA PARA USOS INTERNOS DONDE NO SE REQUIERAN PARTICULARES EXIGENCIAS FÍSICO-MECÁNICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE COMO ALFOMBRA EN LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES PARA PROTECCIÓN DE CARRETILLAS APOYA UTENSILIOS Y PAVIMENTACIONES EN GENERAL.

SUPERFICIE: DISEÑO PUNTA DE DIAMANTE/I.T.

COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE. **MEZCLAS PRODUCIBLES:** TODAS.

UTILISATION: TAPIS EN CAOUTCHOUC SBR POUR USAGES EN INTÉRIEUR SANS EXIGENCES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES PARTICULIÈRES. UTILISÉE HABITUELLEMENT COMME TAPIS DANS LES VÉHICULES INDUSTRIELS, POUR PROTÉGER LES CHARIOTS À OUTILS ET LES SOLS EN GÉNÉRAL. **SURFACE:** DESSIN POINTE DE DIAMANT/I.T.


COULEURS POSSIBLES: BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT. - **MÉLANGES POSSIBLES:** TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

mm.	STOCK	mt	mt
3.5	•	1.2	10



L/TT big ribbed mat



USE: WIDE RIBBED DESIGN. COMMONLY USED AS FLOOR COVERING. IT IS EASY TO CLEAN AS IT IS VERY THICK WITH WIDE RIBS.

SURFACE: WIDE RIBBED/I.T. DESIGN.

AVAILABLE IN COLOURS: WHITE, GREY, RED, BLUE AND GREEN.

MIXES AVAILABLE: ALL.

ANWENDUNG: MUSTER MIT BREITEN LINIEN. WIRD MEIST FÜR DEN BELAG VON FUSSBÖDEN VERWENDET. ES IST EINFACH ZU REINIGEN, DA DIE ZWISCHENRÄUME RELATIV BREIT SIND.

OBERFLÄCHE: MUSTER MIT BREITEN LINIEN/I.T.

HERSTELLBARE FARBEN: WEISS, GRAU, ROT, BLAU, GRÜN.

HERSTELLBARE MISCHUNGEN: ALLE.

USO: DISEÑO DE RAYAS ANCHAS. UTILIZADA COMÚNMENTE PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES. SE LIMPIA FÁCILMENTE POR SER DE GRUESO ESPESOR Y CON RAYAS ANCHAS.

SUPERFICIE: DISEÑO DE RAYAS ANCHAS/I.T.

COLORES PRODUCIBLES: BLANCO, GRIS, ROJO, AZUL, VERDE.

MEZCLAS PRODUCIBLES: TODAS.

UTILISATION: DESSIN À RAYURES LARGES. UTILISÉ COMMUNÉMENT POUR COUVRIR LES SOLS. FACILEMENT NETTOYABLE EN RAISON DE SON ÉPAISSEUR IMPORTANTE ET DES RAYURES LARGES.

SURFACE: DESSIN À RAYURES LARGES/I.T.

COULEURS POSSIBLES: BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, VERT.

MÉLANGES POSSIBLES: TOUS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		3.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
6	•	1.2	10

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F



L/TS livestock mat



PARTICULAR OF THE BACK
INSBESONDERE VON DER RÜCKSEITE
PARTICULAR DEL REVERSO
DETAIL DU DOS

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
TYPE OF RUBBER - KAUTSCHUKTYP TIPO DE CAUCHO - TYPE DE CAOUTCHOUC	-	NR/CR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.18 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A ± 5

USE: RHOMBOIDAL, NON-SLIP DESIGN. COMMONLY USED FOR INDUSTRIAL ANIMAL FARMING. THE SPECIAL RUBBER IS PARTICULARLY RESISTANT TO ORGANIC FLUIDS, OZONE AND ABRASION. IT IS EASILY CLEANED AND CAN BE CUT TO SIZE. ON REQUEST IT CAN BE PRODUCED WITH SPECIFIC STALK SUPPORTS UNDERNEATH IT.

ANWENDUNG: ANTI-RUTSCH-DIAMANT-MUSTER. WIRD HÄUFIG IN INDUSTRIELLEN HALLEN VERWENDET. DER SPEZIELLE GUMMI IST BESONDERS BESTÄNDIG GEGEN ORGANISCHE FLÜSSIGKEITEN, ABRIEB UND OZON.

KANN LEICHT GEREINIGT UND AUF MASS ZUGESCHNITTEN WERDEN. BEI BEDARF KANN DIES MIT ENTSPRECHENDEN STIELEN AN DER UNTERSEITE ANGEFERTIGT WERDEN.

USO: DISEÑO ROMBOIDE ANTIDESLIZANTE. COMÚNMENTE USADO EN EL INTERIOR DE NAVES INDUSTRIALES. LA CAUCHO ESPECIAL ES PARTICULARMENTE RESISTENTE A LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS, AL OZONO Y A LA ABRASIÓN.

SE LIMPIA CON FACILIDAD Y TAMBIÉN PUEDE CORTARSE A LA MEDIDA. A PEDIDO PUEDE PRODUCIRSE CON PIES EN LA PARTE INFERIOR.

UTILISATION: DESSIN ANTIDÉRAPANT EN LOSANGES. UTILISÉ COMMUNÉMENT DANS LES ÉCURIES INDUSTRIELLES. LE CAOUTCHOUC SPÉCIAL EST PARTICULIÈREMENT RÉSISTANT AUX LIQUIDES ORGANIQUES, À L'OZONE ET À L'ABRASION. ON PEUT LE NETTOYER FACILEMENT ET LE DÉCOUPER SUR MESURE. IL EST POSSIBLE, SUR DEMANDE, DE PRODUIRE DES ERGOTS SUR LA PARTIE INFÉRIEURE.

↓ mm. ↑	STOCK	↑ mt ↓	← mt →
15	-	1	2
20	-	1	2

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

EUROSHEET®

 **DIELECTRIC RUBBER SHEETS AND MATS**

 **PLATTEN UND DIELEKTRISCHE GUMMIMATTEN**

 **PLANCHAS Y ALFOMBRAS DE CAUCHO
DIELECTRICAS**

 **FEUILLES ET TAPIS DIÉLECTRIQUES EN
CAOUTCHOUC**



L/I3 30.000 volt rubber sheet



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	GREY - GRAU - GRIS - GRIS
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		4.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
PUNCTURE VOLTAGE: DURCHBRUCHSPANNUNG: TENSION DE PERFORACIÓN: TENSION DE PERFORATION :	-	30.000 V

 **USE:** MIX OF INSULATING RUBBER WITH DIELECTRIC PROPERTIES. COMMONLY USED TO COVER FLOORS AND WALKWAYS IN ELECTRICAL POWER STATIONS, ELECTRICITY CABINS, INDUSTRIAL PREMISES, ETC.
COMPLIES WITH STANDARDS IEC EN 60243 -1

SURFACE: SMOOTH/I.T.

 **ANWENDUNG:** ISOLIERENDE GUMMIMISCHUNG MIT DIELEKTRISCHEN EIGENSCHAFTEN. WIRD HÄUFIG VERWENDET, UM BÖDEN UND BEGEHBARE FLÄCHEN IN KRAFTWERKE, UMSpanNSTATIONEN, INDUSTRIEGEBÄUDE USW. ZU BELEGEN.

GEMÄSS EN IEC 60243 -1

OBERFLÄCHE: GLATT/I.T.

 **USO:** MEZCLA EN CAUCHO AISLANTE CON PROPIEDADES DIELECTRICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES Y PASAJES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, CABINAS ELÉCTRICAS, LOCALES INDUSTRIALES ETC.

CONFORME CON LAS NORMATIVAS IEC EN 60243 -1

SUPERFICIE: LISA/I.T.

 **UTILISATION:** MÉLANGE EN CAOUTCHOUC ISOLANT AUX PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES. UTILISÉ COMMUNÉMENT POUR COUVRIR LES SOLS ET LES PASSERELLES DE CENTRALES ÉLECTRIQUES, CABINES ÉLECTRIQUES, LOCAUX INDUSTRIELS, ETC.

CONFORME AUX NORMES IEC EN 60243 -1

SURFACE: LISSE/I.T.

 mm.	STOCK	 mt	 mt
3	-	1	10



L/I5 50.000 volt rubber sheet



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	GREY - GRAU - GRIS - GRIS
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		6.2 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
PUNCTURE VOLTAGE: DURCHBRUCHSPANNUNG: TENSION DE PERFORACIÓN: TENSION DE PERFORATION :	-	50.000 V

 **USE:** MIX OF INSULATING RUBBER WITH DIELECTRIC PROPERTIES. COMMONLY USED TO COVER FLOORS AND WALKWAYS IN ELECTRICAL POWER STATIONS, ELECTRICITY CABINS, INDUSTRIAL PREMISES, ETC.
COMPLIES WITH STANDARDS IEC EN 60243 -1

SURFACE: SMOOTH/I.T.

 **ANWENDUNG:** ISOLIERENDE GUMMIMISCHUNG MIT DIELEKTRISCHEN EIGENSCHAFTEN. WIRD HÄUFIG VERWENDET, UM BÖDEN UND BEGEHBARE FLÄCHEN IN KRAFTWERKE, UMSpanNSTATIONEN, INDUSTRIEGEBÄUDE USW. ZU BELEGEN.

GEMÄSS EN IEC 60243 -1

OBERFLÄCHE: GLATT/I.T.

 **USO:** MEZCLA EN CAUCHO AISLANTE CON PROPIEDADES DIELECTRICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES Y PASAJES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, CABINAS ELÉCTRICAS, LOCALES INDUSTRIALES ETC.

CONFORME CON LAS NORMATIVAS IEC EN 60243 -1

SUPERFICIE: LISA/I.T.

 **UTILISATION:** MÉLANGE EN CAOUTCHOUC ISOLANT AUX PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES. UTILISÉ COMMUNÉMENT POUR COUVRIR LES SOLS ET LES PASSERELLES DE CENTRALES ÉLECTRIQUES, CABINES ÉLECTRIQUES, LOCAUX INDUSTRIELS, ETC.


CONFORME AUX NORMES IEC EN 60243 -1

SURFACE: LISSE/I.T.

 mm.	STOCK	 mt	 mt
4	•	1	10



L/T3 30.000 volt fine ribbed mat



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	GREY - GRAU - GRIS - GRIS
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		4.5 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
PUNCTURE VOLTAGE: DURCHBRUCHSPANNUNG: TENSION DE PERFORACIÓN: TENSION DE PERFORATION :	-	30.000 V

USE: MAT WITH FINE RIBBED SURFACE DESIGN. MIX OF INSULATING RUBBER WITH DIELECTRIC PROPERTIES. COMMONLY USED TO COVER FLOORS AND WALKWAYS IN ELECTRICAL POWER STATIONS, ELECTRICITY CABINS, INDUSTRIAL PREMISES, ETC. COMPLIES WITH STANDARDS IEC EN 60243 -1

SURFACE: FINE RIBBED/I.T.

ANWENDUNG: TEPPICH MIT GERIPPTER OBERFLÄCHE. ISOLIERENDE GUMMIMISCHUNG MIT DIELEKTRISCHEN EIGENSCHAFTEN. WIRD HÄUFIG VERWENDET, UM BÖDEN UND BEGEBHARE FLÄCHEN IN KRAFTWERKE, UMSpanNSTATIONEN, INDUSTRIEGEBÄUDE USW. ZU BELEGEN. GEMÄSS EN IEC 60243 -1

OBERFLÄCHE: GERIPPT/I.T.

USO: ALFOMBRA CON DISEÑO EN SUPERFICIE MIL RAYAS. MEZCLA EN CAUCHO AISLANTE CON PROPIEDADES DIELECTRICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES Y PASAJES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, CABINAS ELÉCTRICAS, LOCALES INDUSTRIALES ETC. CONFORME CON LAS NORMATIVAS IEC EN 60243 -1

SUPERFICIE: MIL RAYAS/I.T.


UTILISATION: TAPIS AVEC DESSIN MILLERAIES SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE. MÉLANGE EN CAOUTCHOUC ISOLANT AUX PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES. UTILISÉ COMMUNÉMENT POUR COUVRIR LES SOLS ET LES PASSERELLES DE CENTRALES ÉLECTRIQUES, CABINES ÉLECTRIQUES, LOCAUX INDUSTRIELS, ETC. CONFORME AUX NORMES IEC EN 60243 -1

SURFACE: MILLERAIES/I.T.

	STOCK		
mm.		mt	mt
3	•	1	10



L/T5 50.000 volt fine ribbed mat



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	GREY - GRAU - GRIS - GRIS
WEIGHT m ² : - GEWICHT m ² : PESO m ² : - POIDS m ² :		6.4 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5 ± 5
PUNCTURE VOLTAGE: DURCHBRUCHSPANNUNG: TENSION DE PERFORACIÓN: TENSION DE PERFORATION :	-	50.000 V

USE: MAT WITH FINE RIBBED SURFACE DESIGN. MIX OF INSULATING RUBBER WITH DIELECTRIC PROPERTIES. COMMONLY USED TO COVER FLOORS AND WALKWAYS IN ELECTRICAL POWER STATIONS, ELECTRICITY CABINS, INDUSTRIAL PREMISES, ETC. COMPLIES WITH STANDARDS IEC EN 60243 -1

SURFACE: FINE RIBBED/I.T.

ANWENDUNG: TEPPICH MIT GERIPPTER OBERFLÄCHE. ISOLIERENDE GUMMIMISCHUNG MIT DIELEKTRISCHEN EIGENSCHAFTEN. WIRD HÄUFIG VERWENDET, UM BÖDEN UND BEGEBHARE FLÄCHEN IN KRAFTWERKE, UMSpanNSTATIONEN, INDUSTRIEGEBÄUDE USW. ZU BELEGEN. GEMÄSS EN IEC 60243 -1


OBERFLÄCHE: GERIPPT/I.T.

USO: ALFOMBRA CON DISEÑO EN SUPERFICIE MIL RAYAS. MEZCLA EN CAUCHO AISLANTE CON PROPIEDADES DIELECTRICAS. UTILIZADA COMÚNMENTE PARA CUBRIR PAVIMENTACIONES Y PASAJES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, CABINAS ELÉCTRICAS, LOCALES INDUSTRIALES ETC. CONFORME CON LAS NORMATIVAS IEC EN 60243 -1

SUPERFICIE: MIL RAYAS/I.T.

UTILISATION: TAPIS AVEC DESSIN MILLERAIES SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE. MÉLANGE EN CAOUTCHOUC ISOLANT AUX PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES. UTILISÉ COMMUNÉMENT POUR COUVRIR LES SOLS ET LES PASSERELLES DE CENTRALES ÉLECTRIQUES, CABINES ÉLECTRIQUES, LOCAUX INDUSTRIELS, ETC. CONFORME AUX NORMES IEC EN 60243 -1

SURFACE: MILLERAIES/I.T.

	STOCK		
mm.		mt	mt
4.5	•	1	10




🇬🇧 VARIOUS ITEMS

🇩🇪 VERSCHIEDENEN ARTIKEL

🇪🇸 ARTÍCULOS VARIOS 🇫🇷 ARTICLES DIVERS

B/TG rubber sticks shore 80/85



Ø mm	 mt	 Kg/mt
15	1	0.25
20	1	0.50
25	1	0.7
30	1	1
35	1	1.35
40	1	1.8
45	1	2.25
50	1	2.75
60	1	4
70	1	5.4
80	1	7
90	1	9
100	1	11

T/GA extruded NBR rod - shore70



Ø mm	 mt	 kg /mt
3	0.2	10
3.53	0.2	13
4	0.2	18
5	0.25	28
5.34	0.25	30
5.70	0.25	35
6	0.3	36
6.35	0.3	40
7	0.3	50
8	0.3	65
9	0.3	85
10	0.3	105
11	0.3	125
12	0.3	150
13	0.3	175
14	0.3	200

CHEMICAL RESISTANCE TABLE

COMMON NAME	REF. TO ASTM STANDARDS	COMPOSITION	GENERAL PROPERTIES	POOR PERFORMANCE IN CONTACT WITH:
Nitrile (Buna-N)	NBR	Nitrile Butadiene	Excellent resistance to oils. Moderate resistance to aromatic hydrocarbons, good physical properties	Ozone – Ketone – aldehyde esters – Chlorinated products and Nitro -
EPDM	EPDM	Ethylene Propylene Thermopolymer	Resistance to ozone and weather conditions, to chemical products and ageing, poor resistance to oil refinery products. Perfect resistance to vapour.	Mineral oils – solvents – aromatic hydrocarbons
SBR	SBR	Styrene Butadiene	Good physical properties, good resistance to abrasion, poor resistance to oil refinery products	Ozone – Strong acids – Greases – Oils – Hydrocarbons in general
Hypalon®	CSM	Polyethylene Chlorosulphonate	Excellent resistance to ozone and weather conditions and to acids, good resistance to heat and abrasion, poor resistance to oil refinery products	Concentrated oxidising acids – Ketone Esters – Chlorinated products – Aromatic and nitrile hydrocarbons
Natural rubber	NR	Polyisoprene (natural rubber)	Excellent physical properties, perfect resistance to abrasion, to acids, not resistant to oils	Ozone – Strong acids – Greases and Oils – Hydrocarbons
Neopren®	CR	Polychloroprene Chlorosulphonate	Excellent resistance to weather conditions. Good resistance to oil, good physical properties and flame resistant	Concentrated oxidising acids – Ketone Esters – Chlorinated products – Aromatic and Nitrile hydrocarbons
Viton	FPM	Hexafluorine Propylene copolymer Vynilfluorid	Excellent resistance to high temperatures, especially with regard to air and oil. Perfect resistance to chemical products	Esters and Ketones
Butile	IIR	Isobutylene Isoprene	Excellent resistance to weather conditions. Low permeability to heat. Poor resistance to oil refinery products	Cyclo-hexane – heptane – Petrol

CHEMICAL RESISTANCE TABLE

This table is to be used merely as a general reference guide, since the resistance of the elastomers may vary based on the concentration and temperature of the chemical products or in the case of intermittent or continuous use in contact with the elastomer. Unless specified otherwise, the class to be applied in contact with the elastomer is based on saturated solutions and/or concentrations at ambient temperature (21 C°)

For certain chemical elements, when the working temperature exceeds the recommended temperature, the performance may be reduced, consequently the elastomer may have a shorter life.

A = Perfect resistance - Suitable for continuous use.

B = Good resistance – Normally suitable for continuous and/or intermittent use.

C = Fair resistance – Not recommended for continuous use but it can be used if other Elastomers are not available.

D = Limited resistance – Use not recommended.

Blank space= Insufficient information to be completed with other parameters.

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Acetal								
Acetaldehyde	C	D	A	D	C	C	A	D
Acetamide	C	C	A	C	B	B	A	B
Acetate Solvents	C	D		D	D	D	D	
Acetic Acid, 10%	B	B	B	B	C	C	B	C
Acetic Acid, 30%	B	B	C	B	B	B	A	C
Acetic Acid, 50%	B	D	B	C	C	C	A	D
Acetic Acid, Glacial	D	D	B	D	C	D	B	D
Acetic Anhydride	C	B	B	C	B	B	B	D
Acetic Ester (Ethyl Acetate)	D	D	B	D	D	D		D
Acetic Ether (Ethyl Acetate)	D	D	B	D	D	C		D
Acetic Oxide (Acetic Anhydride)	C	B	A	C	B	B		D
Acetone	B	B	A	D	B	B	A	D
Acetophenone	C	D	A	D	D	D	A	D
Acetyl Acetone	C	D	B	D	D	D		D
Acetyl Chloride	D	D	D	D	D	D		B
Acetylene	B	B	A	A	B	B	B	A
Acrylonitrile	D	D	D	D	C	C	D	D
Air	A	A	A	A	A	A	A	A
Alcohols, Aliphatic	A	B		A	A	A	B	
Alcohols, Aromatic	C	D		C	C			
Alk-Tri (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D		A
Allyl Alcohol	A	B	A	A	A	A		B
Allyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Allyl Chloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Alum (Aluminum Potassium Sulfate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Acetate	C	C	A	C	C	B	A	A
Aluminum Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Fluoride	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Hydroxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonia, Anhydrous	A		A	A	A	B	A	D
Ammonia, Liquid	B	B	A	A	A	A	A	A
Ammonia in Water	B	B	B	B	B	B	A	B
Ammonia, Gas (Cold)	A	A	A	A	A	A	A	D
Ammonia, Gas (150 F)	C	C	B	C	B	B	B	D
Ammonium Carbonate	A	A	A	D	A	A	A	
Ammonium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Hydroxide	B	B	A	B	B	A	B	B
Ammonium Metaphosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Nitrate	B	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Nitrite	A	A	A	A	A	A	A	
Ammonium Persulfate	A	D	A	D	A	A	A	
Ammonium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Thiocyanate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Thiosulfate	A	A	A	A	A	A		A
Amyl Acetate	C	D	C	D	D	D	B	D
Amyl Acetone	D	D		D	D	D		
Amyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	A
Amylamine	C	C	B	C	C	C		D
Amyl Borate	D	D	D	A	A	A	D	A
Amyl Chloride	D	D	D	D	D	D	D	A
Amyl Chloronapthalene	D	D	D	D	D	D	D	A
Amyl Napthalene	D	D	D	D	D	D	D	A
Amyl Oleate	D	D	D	D	D	D		
Amyl Phenol	D	D	D	D	D	D		A
Anethole	D	D	D	D	D	D		B
Aniline	D	D	B	D	C	C	D	B
Aniline Dyes	B	B	B	C	B	B	B	B
Aniline Hydrochloride	B	C	B	B	D	D	B	B
Animal Fats	D	D	B	A	B	B	B	A
Animal Grease	D	D	D	B	B	D		A
Animal Oils	D	D	B	A	D	D		A
Ansul Ether	D	D	C	C	D	D	C	D
Antifreeze (Ethylene Glycol)	A	A	A	A	A	A	A	A

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Antimony Chloride			A	B	C		B	A
Antimony Pentachloride	D	D	D	D	D	D		
Aqua Regia	D	D	D	D	D	C	C	B
Aromatic Hydrocarbons	D	D		C	D	D	D	
Arquad	A	A	A	A		A		A
Arsenic Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Arsenic Chloride	D	D	D	D	B	D		D
Arsenic Trichloride	D	D	D	B	A	D		D
Asphalt	D	D	D	B	C	D	D	A
Astm #1 Oil	D	D	D	A	A	B	D	A
Astm #2 Oil	D	D	D	A	B	C	D	A
Astm #3 Oil	D	D	D	A	C	C	D	A
Aviation Gasoline	D	D	D	A	D	D	D	A
Barium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Hydroxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Beer	A	A	A	A	A	A	A	A
Beet Sugar Liquors	A	A	A	A	A	A	A	A
Benzaldehyde	D	D	B	D	D	D	B	D
Benzene (Benzol)	D	D	D	D	D	D	D	A
Benzene Sulfonic Acid					A	A		A
Benzene Solvent (Ligroin)	D	D		A	C	C	D	
Benzoic Acid	D	D	B		B	B		A
Benzoic Aldehyde	D	D	B	D	D	D		D
Benzotrichloride	D	D		D	D	D		
Benzoyl Chloride	D			D	D	D	D	B
Benzyl Acetate	D	D	A	D	D	B		D
Benzyl Alcohol	B	B	B	D	B	B	D	A
Benzyl Chloride	D	D	C	D	D	D	D	A
Bichromate of Soda (Sodium Dichromate)			A		B	B		
Black Sulfate Liquor	B	B	A	B	A	B	A	A
Blast Furnace Gas	D	D	C	C	C	C	C	A
Bleach Solutions	D	D	B	D	C	C	A	B
Borax	B	B	A	B	A	A	A	A
Bordeaux Mixture	B	B	A	A	A	A	A	A
Boric Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Brandy	A	A	A	A	A	A	A	A
Brine	A	A	A	A	A	A	A	A
Bromine	D	D	D	D	D	D	D	A
Bromine Water					B	A		A
Bromobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Bunker Oil	D	D	D	A	B	D	D	A
Butanol (Butyl Alcohol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Buladiene Butane	D	D	D	D	B	B	D	A
Butane	D	D	D	A	A	A	D	A
Butter	C	C	B	A	A	A	B	A
Butyl Acetate	D	D	B	D	D	D	C	D
Butyl Acrylate	D	D	D	D	D	D	D	D
Butylamine	C	C	C	C	D	C	D	D
Butyl Benzene	D	D	D	D	D	D		A
Butyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Butyl Butyrate	D	D	C	D	D	D		C
Butyl Carbitol	D	D	A	B	B	B	A	A
Butyl Cellosolve	D	D	A	B	B	B	A	D
Butyl Chloride	D	D	C	D	D	D		A
Butyl Ether	D	D	D	B	B	B		D
Butyl Ethyl Acetaldehyde	D	D	B	D	D	D		D
Butyl Ethyl Ether	D	D	D	D	D	B		
Butyl Oleate	D	D	B		D	D	B	A
Butyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Butyl Stearate	D	D	C	B	D	D	B	A
Butyraldehyde	C	C	B	D	C	C	C	D
Butyric Acid	C	D	C	C	C	B	D	C
Butyric Anhydride	C	D	C	C	D	B		
Calcium Acetate	B	C	A	C	B	B	A	D
Calcium Bisulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Bisulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Calcium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Hydroxide	A	B	A	B	B	B	B	C
Calcium Hypochlorite	D	D	A	C	C	A	B	A
Calcium Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Sulfide	B	B	A	B	A	A	A	A
Calcium Sulfite	A	A	A	A	A	A		A
Caliche Liquor (Crude Sodium Nitrate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Cane Sugar Liquors	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbitol	D	D	A	C	A	B	B	B
Carbitol Acetate	D	D	B	D	D	D		
Carbolic Acid (Phenol)	D	D	B	D	C	C	B	A
Carbon Bisulfide (See Carbon Disulfide)					D			
Carbon Dioxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbon Disulfide	D	D	D	D	D	D	D	A
Carbonic Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbon Monoxide	A	A	B	A	A	A	A	A
Carbon Tetrachloride	D	D	D	C	D	D	D	A
Carbon Tetrafluoride	D	D		C	D	D	D	
Castor Oil	B	B	B	A	A	A	B	A
Caustic Potash (Potassium Hydroxide)	A	B	A	B	B	B	A	C
Caustic Soda (Sodium Hydroxide)	A	B	A	B	B	B	A	C
Cellosolve	D	D	B	C	A	B	B	C
Cellulose Acetate	C	D	B	D	C	C	B	D
Cellulube	C	D	B	D	D	D	A	A
China Wood Oil (Tung Oil)	D	D	C	A	B	B	D	A
Chlorine Dioxide	D	D	D	D	D	C	D	A
Chlorine Gas	D	D	D	D	D	C	D	B
Chlorine Water Solns.	C	D	D	D	D	B	C	A
Chloroacetic Acid	B	D	C	D	C	D	C	C
Chloroacetone	C	D	B	D	B	B	C	D
Chlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Chlorobutane	D	D	C	D	D	D		A
Chlorobutadiene	D	D	D	D	D	D	D	A
Chlorotorm	D	D	D	D	D	D	D	A
Chlorinated Hydrocarbons	D	D		D	D	D	D	
Chloropentane	D	D	C	D	D	D		A
Chlorophenol	D	D	D	D	D	D		B
Chloropropanone	D	D		D	D	D		D
Chlorosulfonic Acid	D	D	D	D	D	D	D	D
Chlorothene (Trichloroethane)	D	D	D	D	D	D		A
Chlorotoluene	D	D	D	D	D	D	D	A
Chromic Acid	D	D	D	D	D	B	C	C
Citric Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Coal Oil	D	D	D	A	B	D		A
Coal Tar	D	D	D	A	B	B		A
Coal Tar Naptha	D	D	D	C	D	D	D	A
Cobalt Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Coconut Oil	D	D	B	A	B	B	B	A
Cod Liver Oil	D	D	A	A	B	B	A	A
Coke Oven Gas	D	D	C	C	C	A	D	A
Copper Arsenate	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Cyanide	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Nitrite	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Corn Oil	D	D	B	A	B	B	B	A
Cottonseed Oil	D	D	A	A	B	B	B	A
Creosote (Wood)	D	D	D	B	C	C	D	A
Creosote /Coal Tar)	D	D	D	B	C	C	D	A
Cresols	D	D	D	D	D	D	D	A
Cresylic Acid	D	D	D	D	D	D	D	A
Crotonaldehyde	D	D	A	D	D	D	C	D
Crude Oil	D	D	D	A	B	D	D	A
Cumene	D	D	D	D	D	D	D	A
Cupric Carbonate	C	C	A	B	C	B	A	A

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Cupric Chloride	C	C	A	A	C	A	A	A
Cupric Nitrate	C	C	A	A	C	A	A	A
Cupric Nitrite	C	C	A	A	C	A	A	A
Cupric Sulfate	C	B	A	A	B	B	A	A
Cyclohexane	D	D	D	B	D	D	D	A
Cyclohexanone	D	D	B	D	D	D	D	B
Cyclohexanol	D	D	D	B	B	D	D	B
Cyclopentane	D	D	D	C	D	D	D	A
P -Cymene	D	D	D	C	D	D	D	A
DDT in Kerosene	D	D	D	A	C	C	D	A
Decaline	D	D	D	D	D	D	D	A
Decane	D	D	D	B	D	D	D	A
Detergent Solutions	B	B	A	A	A	A	A	A
Developing Fluids	A	B	B	A	A	A	B	A
Diacetone Alcohol	B	C	A	D	B	A	C	D
Diamylamine	B	C	A	B	A	C		
Dibenzyl Ether	D	D	B	D	D	D	D	C
Dibenzyl Sebacate			B		D		B	A
Dibromobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dibutylamine	B	C	C	B	D	D	D	D
Dibutylether	D	D	D	D	D	D	D	C
Di butylphth alate	C	D	B	D	D	D	A	B
Dibutyl Sebacate	D	D	B	D	D	D	B	B
Dicalcium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Dichloroacetic Acid	B	D	C	D	D	D		D
P- Dich lorobenze ne	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichlorobutane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloroisopropyl Ether	D	D	C	D	D	D	C	C
Dicyclohexylamine	D	D	D	C	D			C
Dichlorodifluoromethana (Freon 12)	D	D	D	B	D	D	D	B
Dichloroethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloroethylene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloroethyl Ether	D	D	D	D	D	D	D	
Dichlorohexane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloromethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloropentane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloropropane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichlorotetrafluoroethane (Freon 114)	A	A	A	A	A	A	A	B
Dieldrin In Xylene	D	D	D	D	D	D	D	
Dieldrin In Xylene And Water Spray	D	D	D	B	B	D	D	
Diesel Oil	D	D	D	A	C	C	D	A
Diethanolamine	B	C	A	B	B	C		
Diethylamine	B	B	B	B	B	C	B	D
Diethyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Diethyl Ether	D	D	D	B	C	D	D	D
Diethylene Dioxide	D	D	C	D	D	D		D
Diethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Diethylenetriamine	B	B	A	B	C	C		
Diethyl Oxalate	A	A	A	D	D	D		
Diethyl Phthalate	D	D	A	D	D	D	D	C
Diethyl Sebacate	D	D	A	D	D	D		C
Diethyl Sulfate	D	D	B	D	D	D		D
Diethyl Triamine	B	B	A	B	B	C		
Dihydroxyethyl Amine	B	B	A	B	B	C		
Dihydroxyethyl Ether	A	A	A	A	B	A		A
Diisobutylene	D	D	D	A	B	D		A
Diisobutyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Diisodecyl Adipate	D	D	A	D	D	D		C
Diisodecyl Phthalate	D	D	A	D	D	D	A	C
Diisocetyl Adipate	D	D	A	D	D	D		C
D isooctyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Diisopropanol Amine	B	B	A	B	B	C		
Diisopropyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Diisopropyl Ether	D	D	D	B	C	D		
Diisopropyl Ketone	D	D	A	D	D	D		D
Dilauryl Ether	D	D		D	D	D		
Dimethylamine	B	C	A	B	B	C		
Dimethyl Benzene	D	D	D	D	D	D		A
Dimethylaniline	D	D	D	D	D	D	B	D

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Dimethylformamide (DMF)	-	-	-	B	C	C		D
Dimethyl Ketone (Acetone)	D	D	A	D	D	D		D
Dimethyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Dimethyl Sulfate	D	D	B	D	D	D		D
Dimethyl Sulfide	D	D	C	D		D		
Dinitrobenzene	D	D	C	D	C	D		A
Dinitrotoluene	D	D	D	D	D	D	D	C
Diocetyl Adipate (DOA)	D	D	A	D	D	D		C
Diocetylamine	B	B	A	B	B	C		
Diocetyl Phthalate (DOP)	D	D	C	D	D	D	B	A
Diocetyl Sebacate (DOS)	D	D	B	D	D	D	B	B
Dioxane	D	D	B	D	D	D	B	D
Dioxolane	D	D	C	D	D	D	B	C
Dipentene (Limonene)	D	D	D	C	D		D	A
Diphenyl (Biphenyl)	D	D	D	D	D	D	D	A
Diphenyl Oxide (Phenyl Ether)	D	D	D	D	D	D	D	A
D i propyl ami ne	B	B	A	B		C		
Dipropylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Dipropyl Keiene	D	D	B	D	D	D		D
Disodium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	
Divinyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
D M.P. (Dimethyl Phenols)	D	D	D	D	D	D	D	D
Dodecyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dodecyl Toluene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dowfume W 40 100%	D	D	D	D	C		C	C
Dow-Per (Perchloroethylene)	D	D	D	C	D	D	D	A
Dowtherm Oil A and E	D	D	D	D	D	C	D	A
Dowtherm S R.I	A	A	A	A	A	A	A	A
Dry Cleaning Fluids	D	D	D	C	D	D	D	A
Epichlorohydrin	D	D	B	D	D		B	D
Ethanol (Ethyl Alcohol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Ethanolamine	B	B	B	B	B	B	B	D
Ethers	D	D	C	D	D	C	D	
Ethyl Acetate	D	D	B	D	D	C	B	D
Ethyl Acetoacetate	C	C	B	D	C	D	B	D
Ethyl Acrylate	D	D	C	D	D	D	D	D
Ethyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethyl Benzoate			B	B	D		B	A
Ethyl Butyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	B
Ethyl Butyl Amine	B	B	A	B	C	C		
Ethyl Butyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Ethyl Cellulose	B	B	B	B	B	B	B	D
Ethyl Chloride	C	C	B	D	D	D	D	A
Ethyl Dichloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Ethylene				A				
Ethylene Bromide	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethylene Chloride	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethylene Diamine	B	C	A	B	A	C	A	D
Ethylene Dibromide	D	D	D	D	D	D	D	B
Ethylene Dichloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Ethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Ethylene Oxide			C	D	D	D	C	D
Ethylene Trichloride (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethyl Ether	D	D	D	C	D	D	D	D
Ethyl Formate	D	D	B	D	D	D		D
Ethyl Hexanol	A	A	A	A	A	A	A	B
Ethyl Methyl Ketone	C	D	B	D	D	D	B	D
Ethyl Oxalate	A	A	A	D	D	D		C
Ethyl Phthalate	D	D	A	D	D	D	B	C
Ethyl Propyl Ether	D	D	D	D	D	D		
Ethyl Propyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Ethyl Sillicate	C	C	A	A	A			A
Ethyl Sulfate	D	D	B	D	D	D		D
EX. TRI (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Fatty Acids	D	D	D	B	B	B	C	A
Ferric Bromide	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferric Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferric Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferric Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferrous Acetate	D	D	A	D	B	D	B	D
Ferrous Ammonium Sulfate					A			A

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Ferrous Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferrous Hydroxide	C	C	A	B	B	B	A	C
Ferrous Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Fish Oil				A	B			A
Fluoroboric Acid	A	C	A	A	A	A	A	C
Fluorine	D	D	D	D	D	D	D	D
Floussilicic Acid	A	B	A	A	A	A	C	A
Formaldehyde (Formalin)	B	B	A	B	B	B	B	A
Formamide	A	A	A	A	A	A	A	D
Formic Acid	B	B	A	C	C	C	C	D
Freon 11	D	D	D	A	B	A	D	A
Freon 12	D	D	D	B	B	D	B	B
Freon 13	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon 21	D	D	D	D	D	D	D	D
Freon 22	D	D	C	D	A	D	A	D
Freon 31	B	B	A	D	B	B	A	D
Freon 32	A	A	A	A	A	A	A	C
Freon 112	D	D	D	B	B	B	D	A
Freon 113	C	B	D	A	A	A	D	B
Freon 114	A	A	A	A	A	A	A	B
Freon 115	A	A	A	A	A	A	A	B
Freon 142b	A	A	A	A	A	A	A	D
Freon 152a	A	A	A	A	A	C	A	D
Freon 218	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon C316	A	A	A	A	A	A	A	
Freon C318	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon 13B1	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon 114B2	D	C	D	B	A	A	D	B
Freon 502	A	A		B	A			B
Freon TF	C	B	D	A	A	A	D	A
Freon T-WD602	C	B	A	B	B	B	B	A
Freon TMC	B	C	B	B	B	B	B	A
Freon T-P35	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon TA	A	A	A	A	A	A	A	C
Freon TC	D	B	A	A	A	A	B	A
Freon MF	D	B	D	A	C	D		
Freon BF	D	D	D	B	B	B		
Fuel Oil	D	D	D	A	C	B	D	A
Fuel, ASTM A	D	D	D	A	A	C	D	A
Fuel, ASTM B	D	D	D	A	D	C	D	A
Fuel, ASTM C	D	D	D		D		D	A
Fumaric Acid	A	A	D	A	B	B		A
Furan	D	D	C	D	D	D	C	
Furfural	D	D	B	D	C	B	B	D
Furfuryl Alcohol	D	D	C	D	C	C	C	D
Gallic Acid	A	A	B	B	B	B	B	B
Gasoline, Reg.	D	D	D	A	C	B	D	A
Gasoline, Hi-Test	D	D	D	A	C	D	D	A
Gasoline, Lead Free	D	D	D	B	C	D	D	A
Gelatin	A	A	A	A	A	A	A	A
Gluconic Acid	D	D	C	C	C	B		
Glucose	A	A	A	A	A	A	A	A
Glue	A	A	A	A	A	A	A	A
Glycerine (Glycerol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Glycols	A	A	A	A	A	A	A	A
Grease	D	D	D	A	B	C	D	A
Green Sulfate Liquor	A	A	A	A	B	A	A	B
Halowax Oil	D	D	D	D	D	D	D	A
Heptachlor in Petroleum Solvents				C	C		D	
Heptachlor in Petroleum Solvents, Water Spray				B	C		D	
Heptanal (Heptaidehyde)	D	D	D	D	D	D		D
Heptane	D	D	D	A	A	B	D	A
Heptane Carboxylic Acid	D	D	C	C	B	B		
Hexaldehyde	D	D	B	D	B	D	B	D
Hexane	D	D	D	A	A	B	D	A
Hexene	D	D	D	B	B	B	D	A
Hexanol (Hexyl Alcohol)	A	A	C	A	B	B	C	A
Hexylamine	C	C	B	C	B	C		D
Hexylene	D	D	D	A	B	D		A
Hexylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Hexyl Methyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Hi-Tri (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Hydraulic Fluid (Petroleum)	D	D	D	A	B	B	D	A
Hydraulic Fluid (Phosphate Ester Base)	D	D		D	D		A	
Hydraulic Fluid (Poly Alkylene Glycol Base)				A	A		A	
Hydrobromic Acid	A	D	A	D	C	A	A	A
Hydrochloric Acid, 37%	A	B	A	C	A	A	B	A
Hydrochloric Acid, 50%	A	C	B	D	A	A	C	A
Hydrochloric Acid, 100%	B		C		D	B	C	C
Hydrocyanic Acid	B	B	A	B	C	A	B	B
Hydrofluoric Acid	C	D	B	D	B	A	B	B
Hydrofluosilicic Acid	A	B	A	B	B	A	A	B
Hydrogen Gas	B	B	A	A	B	A	B	A
Hydrogen Peroxide, 3%	A	B		B	C	A		
Hydrogen Peroxide, 10%	D	D	C	D	C	C		A
Hydrogen Peroxide, 30%	D	D	D	D	D	D		
Hydrogen Peroxide, 90%	D	D	D	D	D	D	C	B
Hydrogen Sulfide	D	D	A	D	A	B	B	A
Hydroquinone	B	B		C				D
Hypochlorous Acid	B	B	B	D	D		B	A
Ink Oil (Linseed Oil Base)	D	D		B	B	B	B	
Insulating Oil	D	D		A	B	D	D	
Iodine	D	D		D	D	C	D	C
Iron Acetate	D	D	A	D	D	C		D
Iron Hydroxide	C	C	A	B	A	B	D	C
Iron Salts	A	A	A	A	A	A	D	A
Iron Sulfate	A	A	A	A	A	A	D	A
Iron Sulfide	A	A	A	A	A	A	D	A
Isoamyl Acetate	D	D	A	D	D	D		D
Isoamyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	A
Isoamyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Isoamyl Bulryate	D	D	C	D	D	D		D
Isoamyl Chloride	D	D	C	D	D	D		B
Isoamyl Ether	D	D	D	D	D	D		
Isoamyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Isobutane	D	D	D	A	A	D		A
Isobutanol (Isobutyl Alcohol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Isobutyl Acetate	D	D	A	D	D	D		D
Isobutyl Aldehyde	C	C	B	D	D	D		D
Isobutyl Amine	C	C	B	D	D	C		D
Isobutyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Isobutyl Carbinol	A	A	A	A	B	A		B
Isobutyl Chloride	D	D	D	D	D	D		B
Isobutylene	D	D	D	C	C	D	D	A
Isobutyl Ether	D	D	D	D	D			
Isocyanates	C			D	D		B	
Isooctane	D	D	D	A	A	B	D	A
Isopentana	D	D	D	A	A	D		A
Isopropyl Amine	B	C	A	B	A	C		
Isopropyl Acetate	D	D	A	D	D	D	A	D
Isopropyl Alcohol (Isopropanol)	A	A	A	A	A	A	B	B
Isopropyl Amine	C	C	B	D	A	C		D
Isopropyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Isopropyl Chloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Isopropyl Ether	D	D	D	B	D	B	D	D
Isopropyl Toluene	D	D	D	D	D	D		A
Jet Fuels (JP1-JP6)	D	D	D	A	D	C	D	A
Kerosene	D	D	D	A	B	C	D	A
Ketones	B	B	B	D	D	D	B	
Lactic Acid	B	B	B	B	B	A	B	A
Lacquers	D	D	D	D	D	D	D	D
Lacquer Solvents	D	D	D	D	D	D	D	D
Lard	D	D	D	A	B	D	C	A
Lauryl Alcohol	A	A	A	A	A	A		B
Lead Acetate	D	D	A	B	B	B	B	C
Lead Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	
Lead Sulfamate	B	B	A	B	A	B	A	A
Lead Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ligroin	D	D	D	A	A	D	D	A

C o m p o n e n t e	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Lime Water	D	D	A	C	A	B	A	A
Linseed Oil	D	D	A	A	B	B	B	A
Lindol (Tricresyl Phosphate)	D	D	A	D	A	A	A	A
Liquid Soap	A	A	A	A	A	A	A	A
Liquified Petroleum Gas	D	D	D	A	B	B	D	A
Lubricating Oils	D	D	D	A	B	C	D	A
Lye (Sodium Hydroxide)	B	B	A	B	B	A	A	B
Magnesium Acetate	D	D	A	D	D	C	B	D
Magnesium Carbonate	A	A	A	A	A	A	C	A
Magnesium Chloride	A	A	A	A	A	A	B	A
Magnesium Hydrate	A	A	A	B	A	B		B
Magnesium Hydroxide	A	B	A	B	B	B	B	A
Magnesium Nitrate	A	A		A	A	A		A
Magnesium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Malathion 50 in Armomatic Solvents	D	D		C	D	D	D	A
Malathion 50 In Aromatic Solvents. Water Spray	D	D		A	B	D	D	A
Maleic Acid	D	D	C	D	D	D	C	A
Maleic Anhydride	B	B	C				C	A
Malic Acid	A	B	D	A	B	B	D	A
Manganese Sulfate	A	A	A	A	A	A		A
Manganese Sulfide	C	A	A	A	A	A		A
Manganese Sulfite	C	A	A	A	A	A		A
Mercuric Chloride	B	B	B	C	C	B	C	A
Mercury	A	A	A	A	A	A	B	A
Methane	D	D	D	A	B	B	D	A
Methyl Acetate	D	D	B	D	B	B	C	D
Methyl Acrylate	D	D	B	D	B		B	D
Methacrylic Acid	D	D	B		B		B	B
Methyl Alcohol (Methanol)	A	A	A	A	A	A	A	C
Methyl Benzene (Toluene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Methyl Bromide	D	D		B	D	D		A
Methyl Butyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Cellosolve	D	D	B	C	B	B	C	D
Methyl Chloride	D	D	C	D	D	D	C	C
Methyl Cyclohexane	D	D	D	D		D	D	B
Methylene Bromide	D	D	D	D	D	D	D	B
Methylene Chloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Formate	C	C	B	D	B	B	B	C
Methyl Hexanol	A	A	A	A	A	A		B
Methyl Hexyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Isobutyl Carbinol	B	B	A	B	A	B		B
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Isopropyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Propyl Ether	D	D	D	D	D			
Methyl Propyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Methyl Methacrylate	D	D	D	D	D	B	D	D
Methyl Salicylate	D	D	B	D	D		B	C
Mineral Oil	D	D	D	A	C	B	D	A
Mineral Spirits	D	D	D	B	D	D		A
Monochlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Monochlorodifluoromethane (Freon 22)	D	D	C	D	A	D		D
Monoethanolamine	B	B	C	D	C	B		D
Monomethylether	B	B	A	A	A		A	
Monovinyl Acetate	B	B	A	A	B	B	A	A
Motor Oil	D	D		A	B	D	D	A
Muriatic Acid	A	C	B	D	A	A	C	A
Naptha	D	D	D	C	D	D	D	A
Napthalene	D	D	D	D	D	D	D	A
Napthenic Acid	D	D	D	C			D	A
Natural Gas	D	D	D	A	B	B	C	A
Neatsfoot Oil	D	D	B	A	D		B	A
Neu-Tri (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D		A
Nickel Acetate	A	A	A	B	B			A
Nickel Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Nickel Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Nickel Plating Solution	A	D		B	C	B		
Nickel Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Niter Cake	A	A	A	A	A	A	A	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Niter Cake	A	A	A	A	A	A	A	A
Nitric Acid, 10%	D	D	B	D	B	B	C	D
Nitric Acid 20%	D	D	B	D	D	D		
Nitric Acid 30%	D	D	B	D	D	D		
Nitric Acid, 30-70%	D	D	C	D	D	D	D	C
Nitric Acid Red Fuming	D	D	D	D	D	D	D	D
Nitrobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Nitrogen Gas	A	A	A	A	A	A	A	A
Nitrogen Tetraoxide	D	D	C	D	D	D	C	D
Nitromethane	B	B	B	D	C	C	B	D
Nitropropane	C	C	A	D	C			D
Nitrous Oxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Octadecanoic Acid	D	D	B	A		D		
Octane	D	D	D	A	B	D	D	A
Octanol (Octyl Alcohol)	B	B	B	B	A	B	B	A
Octyl Acetate	D	D	A	D	D	D	B	D
Octyl Amine	C	C	B	C		C	B	D
Octyl Carbinol	A	A	A	A		A	A	B
Octylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Oil, Petroleum	D	D	D	A	B	C	D	A
Oil, Astm #1	D	D	D	A	A	B	D	A
Oil Astm #2	D	D	D	A	B	B	D	A
Oil Astm #3	D	D	D	A	C	B	D	A
Oleic Acid	D	D	B	B	C	C	B	C
Oleum (Fuming Sulfuric Acid)	D	D	D	D	D	D	D	D
Olive Oil	D	D	B	A	B	B	B	A
Orthodic hlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Oxalic Acid	C	C	A	B	B	B	A	C
Oxygen, Cold	B	B	A	B	B	B	A	A
Oxygen, Hot	D	D	D	D	D	D	D	B
Ozone	D	D	B	D	B	A	A	A
Paint Thinner (Duco)	D	D	D				D	B
Palmitic Acid	D	D	B	A	B	B	B	A
Palm Oil	D	D	A	A	B	B	B	A
Papermaker's Alum	A	A	A	A	A	A	A	A
Parad ichlorobenzene	D	D	D	D	D	D		A
Paraffin	D	D	D	A	B	D	D	A
Paraformaldehyde	D	D	B	B	B	B		C
Peanut Oil	D	D	C	A	B	B	D	A
Pentane	D	D	D	A	B	B	D	A
Perchloroethylene	D	D	D	D	D	D	D	A
Perchloric Acid			B		A	A	B	A
Petrolatum	D	D		A	A			
Petroleum, Crude	D	D	D	A	B	D	D	A
Petroleum Ether (Naptha)	D	D	D	A	D	D	D	A
Petroleum Oils	D	D	D	A	B	B	D	A
Phenol	C	C	B	D	C	C	C	A
Phenolsulfonic Acid	D	D	C	D		D		D
Phenyl Chloride	D	D	D	D	D	D		A
Phenylhydrazine	A	B	B	D	D	C	C	A
Phorone	D	D	A	D	D		C	C
Phosphate Esters	D	D	A	D	D		C	C
Phosphoric Acid, 10%	A	A	A	A	C	A		C
Phosphoric Acid, 10-85°%	C	C	C	C	C	A	A	A
Phosphorou s Trichloride	D	D	D	D	D	D	A	A
Pickling Solution	A		C	C	C	C	C	B
Picric Acid, Molten	B	C	C	C	C	B	C	C
Picric Acid, Water Soln.	A	C	A	B	B	A	C	C
Pinene	D	D	D	B	D	D	D	A
Pine Oil	D	D	D	D	D	D	D	B
Piperidine	D	D	D	D	D	D	D	D
Pitch	D	D		B	B		D	
Plating Solutions, Chrome	D	D	A			C	A	A
Plating Solutions Others	A	A	A	A	A		A	B
Polyvinyl Acetate Emulsion (PVA)			A		B	B	A	
Polyethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Polypropylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Acetate	D	D	A	D	B	B	B	D
Potassium Bicarbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Bisulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Bisulfite	A	A	A	A	A	A	A	A

<i>C o m p o n e n t e</i>	<i>Natural Rubber</i>	<i>SBR</i>	<i>Butyl</i>	<i>Nitrile</i>	<i>Neoprene®</i>	<i>Hypalon®</i>	<i>EPDM</i>	<i>Viton®</i>
Sodium Peroxide	B	B	A	B	B	B	A	A
Sodium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Silicate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Thiosulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Soybean Oil	D	D	B	A	B	B	C	A
Stannic Chloride	A	A	B	A	A	A	B	A
Stannic Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	
Stannous Chloride	A	A	A	A	A	A	C	A
Stannous Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	
Steam under 300°F	D	D	A	D	D	D	A	D
Steam over 300°	D	D	C	D	D	D	B	D
Stearic Acid	D	D	B	B	B	B	C	A
Stoddards Solvent	D	D	D	A	C	D	D	A
Styrene	D	D	D	D	D	D	D	B
Sugar Solutions (Sucrose)	A	A	A	A	A	A	A	A
Sulfamic Acid	B	B	A	B	C	B		
Sulfite Liquors	B	B	B	B	B	B	B	A
Sulfonic Acid	D	D	D	D	C	C		D
Sulfur (Molten)	D	D	B	C	C	C	C	A
Sulfur Chloride	D	D	D	C	C	B	D	A
Sulfur Dioxide	C	C	B	D	B	B	C	A
Sulfur Hexafluoride		A	A	A	A	A	A	A
Sulfur Trioxide	D	D	B	D	D	D	C	A
Sulfuric Acid 25%	B	C	B	D	B	A	B	A
Sulfuric Acid 25-50%	B	D	A	D	D	A		
Sulfuric Acid, 50-96%	D	D	C	D	D	B	B	A
Sulfuric Acid, Fuming	D	D	D	D	D	D	D	D
Sulfurous Acid	B	B	B	B	B	A	B	A
Tall Oil	C	C	D	B	B	B		A
Tallow	D	D	D	A	A	D	D	
Tannic Acid	A	C	B	B	B	A	A	A
Tar	D	D	D	B	C	C	D	A
Tartaric Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Terpinol	D	D	C	B	D	D	C	A
Tertiary Butyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	A
Tetrachlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Tetrachloroethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Tetrachloroethylene'	D	D	D	D	D	D	D	A
Tetraethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Tetrachloromethane	D	D	D	C	D	D	D	A
Tetrachloronapthalene	D	D	D	D	D	D	D	B
Tetraethyl Lead	D	D	D	B	C	D	D	A
Tetrahydroluran (THF)	D	D	D	D	D	D	D	D
Thionyl Chloride	D	D	D		D		D	B
Tin Chloride	A	A	A	A	A	A	A	
Tin Tetrachloride	A	A	A	A		A		
Titanium Tetrachloride	D	D	D	B	C	C	C	A
Toluene (Toluol)	D	D	D	D	D	D	D	A
Toluene Dilsocyanate (TDI)	C	C	A		D	D	A	
Toxaphene	D	D		B	B		D	
Transformer Oils (Petroleum Base)	D	D	D	A	B	B	D	A
Transformer Oils (Chlorinated Phenyl Base Askeres)	D	D	D	D	D	D	D	
Transmission Fluids, A	D	D	D	B	C	D	D	A
Transmission Fluids, B	D	D		C	D	D	D	
Triacetin	A	A	A	A	B	B	A	D
Tributyl Amine	B	B	A	B		C		
Tributyl Phosphate	D	D	B	D	D	D	B	D
Trichlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Trichloroethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Trichloroethylene	D	D	D	D	D	D	D	A
Trichloropropane	D	D	D	D	D	D	D	A
Tricresyl Phosphate (TCP)	D	D	A	D	D	C	B	B
Triethanolamine (TEA)	B	C	A	B	A	A	B	D
Triethylamine	B	B	B	B	A	C	B	B
Triethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Trinitrotoluene (TNT)	D	D	D	D	B	B	D	B
Triphenyl Phosphate	D	D	A	D	C	C	B	C

<i>C o m p o n e n t e</i>	<i>Natural Rubber</i>	<i>SBR</i>	<i>Butyl</i>	<i>Nitrile</i>	<i>Neoprene®</i>	<i>Hypalon®</i>	<i>EPDM</i>	<i>Viton®</i>
Potassium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Chromate			A		C	C		
Potassium Cyanide	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Dichromate	D	B	A	A	B	B	B	A
Potassium Hydrate	A	B	A	B	C	B	A	C
Potassium Hydroxide	B	B	A	B	B	A	A	C
Potassium Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Permanganate	A	A	A	C	C	A		A
Potassium Silicate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Producer Gas	D	D	D	A	B	B	D	A
Propane Gas	D	D	D	A	B	A	D	A
Propanediol	A	A	A	A	B	A		A
Propyl Acetate	D	D	B	D	D	D	B	D
Propyl Alcohol (Propanol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Propyl Aldehyde	D	D	B	D	D	D	B	D
Propyl Chloride	D	D	C	D	D	D		B
Propylene Diamine	B	B	A	B	B	C		
Propylene Dichloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Propylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Pydraul Hydraulic Fluids	D	D	B	D	D	D	B	A
Pyranol	D	D	D	A	D	D	D	A
Pyridine	D	D	B	D	D	D	B	D
Pyroligneous Acid			B		B	B	B	
Pyrrole	C	B	B	D	D		D	D
Rape Seed Oil	D	D	A	B	C	B	B	A
Red Oil (Crude Oleic Acid)	D	D	D	B	B	B	D	A
Richfield A Weed Killer, 100%	D	D	D	D	D	D	D	C
Richfield B Weed Killer, 33%	D	D	B	B	C		D	C
Rosin Oil					A			A
Rotenone And Water	A	A	A	A	A	A	A	A
Rum	A	A	A	A	A	A	A	A
Sal Ammoniac (Ammonium Chloride)	A	A	A	A	A	A	A	A
Salicylic Acid	A	B	A	A	B		A	A
Salt Water (Sea Water)	A	A	A	A	A	A	A	A
Sewage	C	C	C	A	B	A	B	A
Silicate of Soda (Sodium Silicate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Silicate Esters	D	D	D	B	A	A	D	A
Silicone Greases	A	A	A	A	A	A	A	A
Silicone Oils	A	A	A	A	A	A	A	A
Silver Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Skelly Solvent	D	D	D	A	B	C	D	C
Skydrol Hydraulic Fluids	D	D	A	D	D	D	A	B
Soap Solutions	A	A	A	A	A	A	A	A
Soda Ash (Sodium Carbonate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Soda Caustic (Sodium Hydroxide)	A	B	A	B	C	B		C
Soda Lime	A	B	A	B		B	A	C
Soda Niter (Sodium Nitrate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Acetate	C	C	A	C	B	B	B	D
Sodium Aluminate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bicarbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bisulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bisulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Borate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Chromate			A		C	C	B	
Sodium Cyanide	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Dichromate	D	D	A	D	C	C	B	
Sodium Fluoride	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Hydroxide	B	B	A	B	B	B	B	C
Sodium Hypochlorite	C	C	B	D	D	C	B	A
Sodium Metaphosphate	A	A	A	A	B	B	A	A
Sodium Nitrate	A	B	A	B	B	B	A	A
Sodium Nitrite	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Perborate	C	C	A	C	C	B	B	A

Componente

	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Trisodium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Tung Oil	D	D	C	A	B	B	D	A
Turbine Oil	D	D	D	B	B	B	D	A
Turpentine	D	D	D	B	C	D	D	A
2.4 D With 10% Fuel Oil	D	D		A	B		D	A
Ucon Hydrolube Oils	D	D	A	A	B	D		A
Undecanol	A	A	A	A	A	A	A	B
Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine (UDMH)			A	B	B	A	A	D
Uran	B	C	B	C	B	A		
Urea	A	C	A	C	A		A	
Varnish	D	D	D	B	B	C	D	A
Vegetable Oils	D	D	A	A	B	B	A	A
Versilube	A	A	A	A	A	A	A	A
Vinegar	B	C	A	C	A	A	B	B
Vinyl Acetate	D	D	A	D	D	C	C	D
Vinyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Vinyl Chlorid (Monomer)	C	D	D	D	D	D	D	A
Vinyl Ether	D	D	D	D	D	C	C	D
Vinyl Toluene	D	D	D	D	D	D	D	A
Vinyl Trichloride	D	D	D	D	D	D	D	A
V.M.&P. Naptha	D	D	D	A	B	D	D	A
Water, Fresh	A	A	A	A	A	A	A	A
Water, Salt	A	A	A	C	A	A	A	A
Whiskey, Wines	A	A	A	A	A	A	A	A
White Liquor	A	A		A	A	A	C	
White Oil	D	D	D	A	B	D	D	A
Wood Alcohol (Meth	A	A	A	A	A	A	A	D
Xylene (Xylol)	D	D	D	D	D	D	D	A
Xykline	D	D	D	D	D	D	D	C
Zeolites	A	A	A	A	A	A	A	A
Zinc Acetate	C	D	A	C	C	C	B	D
Zinc Carbonat	A	A	A	A	A	A	A	A
Zinc Chloride	A	A	A	A	A	A	B	A
Zinc Chromate	A	C	A	A	C	C		
Zinc Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A



STANDARDS



TOLERANZEN



TOLERANCIAS



TOLÉRANCES

TOLERANCE ON THICKNESS TOLERANCIA DEL ESPESOR DICKENTOLERANZ TOLÉRANCE SUR L'ÉPAISSEUR		
 mm		STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES ± (mm)
DA	A	
0.5	1	0.2
1.5	3	0.3
4	5	0.4
6	8	0.6
10	15	1
20	25	1.5
30	50	2

TOLERANCE ON STANDARD LENGTH TOLERANCIA DEL LARGO TOLERANZ AUF STANDARDLÄNGE TOLÉRANCE SUR LA LONGUEUR STANDARD	
 mm	STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES ± (mm)
1000	50
2000	100
3000	150
4000	200
5000	250
10000	500
15000	750
20000	1000

TOLERANCE ON STANDARD WIDTH TOLERANCIA DEL ANCHO TOLERANZ AUF STANDARDBREITE TOLÉRANCE SUR LA LARGEUR STANDARD	
 mm	STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES ± (mm)
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28



WORKING RUBBER

On your specific drawing or application, we are able to cut and work any rubber type.



GUMMIVERARBEITUNG

Auf ihre speziellen zeichnung oder anwendung können wir jede gummi schneiden und arbeiten



TRABAJAR EL CAUCHO

Sobre su dibujo o uso específico, somos capaces de cortar y trabajar cualquier tipo de caucho.



LE TRAVAIL DE CAOUTCHOUC

Sur votre dessin spécifique ou demande, nous sommes en mesure de couper et travailler tous types de caoutchouc.









WE CAN HOWEVER MANUFACTURE SPECIAL MIXES WITH VARIOUS HARDNESSES, HEIGHTS, WIDTHS AND THICKNESSES OTHER THAN THOSE IN THE AFOREMENTIONED CATALOGUE.

IF YOU HAVE ANY SPECIFIC REQUIREMENTS, CONTACT OUR SALES OFFICE ON 0039.051.700321.

SATI GROUP S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THE DATA AND TECHNICAL CHARACTERISTICS WITHOUT PRIOR NOTIFICATION. THIS CATALOGUE IS SUPPLIED BY WAY OF ILLUSTRATION ONLY.



WIR SIND IN DER LAGE, BESONDERE MISCHUNGEN, HÖHEN, BREITEN UND STÄRKEN, DIE ÜBER DEN OBEN GENANNTEN PRODUKTKATALOG HINAUS GEHEN, ZU PRODUZIEREN.

WENN SIE SPEZIFISCHE WÜNSCHE HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE VERKAUFSABTEILUNG GEBÜHRENFREI UNTER 0039.051.700321

DAS UNTERNEHMEN SATI GROUP S.P.A BEHÄLT SICH VOR, TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIESER KATALOG WIRD NUR FÜR INFORMATIONSZWECKE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.



EN TODO CASO, ESTAMOS EN CONDICIONES DE PRODUCIR MEZCLAS ESPECIALES, DUREZAS, ALTURAS, ANCHURAS Y ESPESORES VARIOS NO PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO.

PARA EVENTUALES PEDIDOS ESPECÍFICOS DIRÍJASE A NUESTRA OFICINA COMERCIAL LLAMANDO AL NÚMERO 0039.051.700321

SATI GROUP S.P.A. SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR MODIFICACIONES A LOS DATOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO. EL PRESENTE CATÁLOGO SE ENTREGA SOLO PARA INFORMACIÓN.



NOUS SOMMES ÉGALEMENT EN MESURE DE PRODUIRE DES MÉLANGES SPÉCIAUX, DES DURETÉS, DES HAUTEURS, DES LARGEURS DIFFÉRENTES QUI NE SONT PAS DANS CE CATALOGUE.

POUR DES DEMANDES SPÉCIFIQUES ÉVENTUELLES, S'ADRESSER À NOTRE BUREAU COMMERCIAL AU NUMÉRO 0039.051.700321

SATI GROUP S.P.A. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX DONNÉES ET AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SANS AUCUN PRÉAVIS. CE CATALOGUE EST FOURNI À TITRE INDICATIF.



UNIPORT®

RUBBER CONVEYOR BELTS
GUMMIS FÖRDERBAND
BANDAS
TRANSPORTADORAS
BANDES
TRANSPORTEUSES

EUROCORD®

INDUSTRIAL
RUBBER HOSES
INDUSTRIE GUMMI
SCHLÄUCHE
MANGUERAS DE CAUCHO
TUYAUX INDUSTRIELS
EN CAOUTCHOUC

EUROSHEET®

RUBBER SHEETING
GUMMIBLÄTTER
LÁMINAS DE CAUCHO
FEUILLES EN
CAOUTCHOUC

CORDPLAST®

FLEXIBLE PVC HOSES
FLEXIBLE PVC SCHLÄUCHE
MANGUERAS
FLEXIBLES EN PVC
TUYAUX FLEXIBLES
EN PLASTIQUE

SATIBLOCK®

CLAMPS AND COLLARS
KLEMMBEFESTIGUNGEN
ABRAZADERAS
Y COLLARES
COLLIERS DE SERRAGE



SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

www.satigroup.it
export@satigroup.it