

**EUROSHEET®**

## L/CT SBR telata standard



### SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.6 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	200 %

SPESORE	TELE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.			mt	mt
1.5	1	pronta	1.2/1.4	10
2	1	pronta	1.2/1.4/1.5	10
2.5	1	pronta	1.2/1.4	10
3 / 4	1	pronta	1.2/1.4/1.5	10
4/5	2	pronta	1.2/1.4/1.5	10
da 6 a 10	2	pronta	1.2/1.4	5
da 12 a 20	2	pronta	1.2	5
Da 12 a 20	2	-	1.4	5
da 25 a 50	1	-	1	1



### IMPIEGO

Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia



### TEMPERATURA

-25°C / +70°C    -13°F / +158°F

#### Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)