

**EUROSHEET®**

## L/PG para naturale gialla



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	GIALLO
PESO SPECIFICO:	-	1.04 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	45 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	160 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	600 %
COMPRESIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	24%
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	27 Kg/cm
PERDITA DI ABRASIONE:	DIN 53516	83 mm <sup>3</sup>

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
da 3 a 10	pronta	1.4	10
12 / 15	pronta	1.4	5
20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

### **IMPIEGO**

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T

### **TEMPERATURA**

-40°C / +85°C -40°F / +185°F

#### **Formati e durezza producibili:**

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

#### **SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)