




EUROSHEET®



L/NO CR neoprene standard

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	65 Shore A
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	300 %

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
From 3 to 10	•	1.4	10
12	-	1.4	5
15/20	•	1.4	5
From 25 to 50	-	1	1



USE: moderate CR content. Good resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Fair resistance against seawater. Good resistance against solvents and low concentration acids.

SURFACE: smooth/smooth or on request I.T./I.T.



ANWENDUNG: mässiger CR-gehalt. Gute beständigkeit gegen verwitterung, ozon und alterung. Diskrete beständigkeit gegen salzwasser. Gute beständigkeit gegen lösungsmittel und säuren bei niedriger konzentration.

OBERFLÄCHE: glatt/glatt oder bei bedarf I.T./I.T.



USO: moderado contenido de CR. buena resistencia al ozono, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Discreta resistencia al agua de mar. Buena resistencia a los solventes y ácidos a baja concentración.

SUPERFICIE: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.



UTILISATION: taux modéré de CR. Bonne résistance à l'ozone, aux agents atmosphériques et au vieillissement. Assez bonne résistance à l'eau de mer. Bonne résistance aux solvants et aux acides faiblement concentrés.

SURFACE: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande.



-20°C / +110°C -4°F / +230°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it