

EUROCORD®

ASPHALT/SP

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25,4	43	18	54	-0,92	1238	115	40-46-61
32	50	18	54	-0,92	1496	150	40-46-61
38	56	18	54	-0,92	1830	180	40-46-61
44,5	64	18	54	-0,92	2344	220	40-46-61
50,8	71	18	54	-0,92	2776	250	40-46-61
63,5	83	10	30	-0,92	3129	320	40-46-61
70	91	10	30	-0,92	3807	360	40-46-61
76,2	97	10	30	-0,92	4107	400	40-46-61
101,6	126	10	30	-0,92	6168	520	40-46-61
127	153	10	30	-0,92	8152	680	40-46-61
152,4	179	10	30	-0,92	10229	850	40-46-61

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: ASPHALT SP
TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE: -40°C / +180°C
-40°F / +356°F

NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES: ISO 1307



TUBE: heat resistant, special synthetic acrylic rubber.
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile, 2 steel wire helix and antistatic copper wire.
COVER: abrasion, heat, weather, oil and asphalt resistant special synthetic rubber.
APPLICATION: for suction and discharge of tar and hot asphalt on tank trucks & tank cars etc. in road constructions up to 180°C.
SURFACE: smooth with fabric impression.



SEELE: hitzebeständiger, spezieller synthetic acrylic-gummi.
EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage, 2 stahldrahtspiralen und antistatischer kupferlitze.
DECKE: abriebfest, hitze-, ozon-, witterungsbeständiger spezieller gummi, beständig gegen öle und asphalt
ANWENDUNG: saug und druckschlauch für fahrzeuge mit heissem teer und asphalt bei temperaturen von bis zu 180°C.
OBERFLÄCHE: stoffimpression



SUSTRATO: caucho especial sintético acrílico resistente al calor.
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con dos espirales de acero e hilo de cobre antiestático.
COBERTURA: caucho especial sintético con óptima resistencia al betún caliente, a la abrasión, al aceite y a los agentes atmosféricos.
USO: para la carga y la descarga de betún caliente hasta a 180°C en los camiones, en los vagones cisterna etc. en las construcciones viales.
SUPERFICIE: con impresión de tela



TUBE: caoutchouc acrylique synthétique special resistant a la chaleur.
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite, 2 spirales en acier et fil de masse antistatique.
REVETEMENT: caoutchouc synthétique special, resistant a l'abrasion, a la chaleur, bitume chaud et aux agents atmospheriques
APPLICATION: pour aspiration et refoulement de goudron et bitume chaud jusqu'a 180 °C. pour la fabrication des routes.
SURFACE: impression textile

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it