SATISHEET

L/AF ANTIOLIO

PER TRASFORMATORI

TRANSFORMER OIL



IMPIEGO
APPLICATIONS

Elevato contenuto di NBR e ACN. Studiata appositamente come guarnizioni nei trasformatori elettrici. Ottima la resistenza all'invecchiamento e ottima resistenza alle escursioni termiche. Buona permeabilità ai gas.
Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

High NBR and ACN content. Specially designed as gaskets in electrical transformers. Excellent resistance against temperature variations and excellent resistance against aging. Good mechanical properties and fair permeability to gas.
Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.

		STOCK		
mm			m	m
1	--	--	1,4	20
1.5	--	--	1,4	15
2 / 2,5	--	--	1,4	15
Da 3 a 10	--	--	1,4	10
Da 12 a 20	--	--	1,4	5
Da 25 a 50	--	--	1	1

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

DUREZZA HARDNESS	CARICO ROTTURA TENSILE STRENGHT	ALLUNGAMENTO ELONGATION	COMPRESSIONE 22 h – 70°C COPRESSION	RESISTENZA ALLO STRAPPO TEAR RESISTENCE
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D395-B	Norme / Norms: ASTM D624
70 Shore A ± 5	130 kg/cm²	300%	25%	45 kg/cm

INVECCHIAMENTO IN OLIO PER TRASFORMATORI
AGING OF OIL FOR TRANSFORMERS **(120 H - 100°C)**

DUREZZA HARDNESS	VOLUME VOLUME
--	--
-3 MAX.	+2 MAX.

	1,25 gr/cm³	-30°C /+130°C	STATIC -40°C / +140°C