

EUROSHEET®

L/AB antibenzina



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.3 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	100 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	15 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	30 Kg/cm
INVECCHIAMENTO TERMICO (72 ORE A 100°C)		
DUREZZA:	ASTM D573	≤ +10 Sh A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D573	± 5%
ALLUNGAMENTO:	ASTM D573	≤ -30%
INVECCHIAMENTO IN OLIO (72 ORE A 100°C)		
VARIAZIONE DI VOLUME IRM 901	ASTM D471	≤ -15%
VARIAZIONE DI VOLUME IRM 903	ASTM D471	≤ +5%

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2	pronta	1.4	15
da 3 a 8	pronta	1.4	10
10	pronta	1.4	5
da 12 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella



IMPIEGO

Elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto di benzina super, diesel ed oli in genere. Buona resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza all'escursione termica. Buona permeabilità ai gas.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



TEMPERATURA

-30°C / +110°C -22°F / +230°F

Producibile su richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it