

EUROSHEET®

L/AS antibenzina ecologica



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.25 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	140 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	20 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	35 Kg/cm
INVECCHIAMENTO TERMICO (70 ORE A 100°C)		
DUREZZA:	ASTM D573	≤ +10 Sh A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D573	≤ -15%
ALLUNGAMENTO:	ASTM D573	≤ -35%
INVECCHIAMENTO IN OLIO (70 ORE A 100°C)		
RESISTENZA ALL'OLIO IRM 901	ASTM D471	<5%
RESISTENZA ALL'OLIO IRM 903	ASTM D471	<12%



IMPIEGO

Elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto con benzina verde senza piombo, benzina super, diesel ed oli in genere. Ottima la resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza alle escursioni termiche. Buona permeabilità ai gas

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



TEMPERATURA

-30°C / +110°C -22°F / +230°F

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	20
1.5	pronta	1.4	15
2	pronta	1.4	15
2.5	-	1.4	15
da 3 a 5	pronta	1.4	10
da 6 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it