



L/EP EPDM STANDARD



- **Moderato contenuto di EPDM.**
Moderate EPDM content.



IMPIEGO APPLICATIONS

Moderato contenuto di EPDM. Dotata di buone caratteristiche fisicomeccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Viene infatti impiegata soprattutto per usi esterni dove è richiesta una buona resistenza all'ozono ed alle escursioni termiche.

Superficie: Liscia/Liscia

Moderate EPDM content. It has good physical and mechanical characteristics, good resistance against heat, atmospheric agents and ageing. In fact, it is particularly used outdoors where good resistance against ozone and temperature ranges is required.

Surface: Smooth/Smooth.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2 / 2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12	✓	1,2	5
15 / 20	--	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

 DUREZZA HARDNESS	 CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	 ALLUNGAMENTO ELONGATION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
60 Shore A ± 5	50 kg/cm ²	300%

INVECCHIAMENTO TERMICO THERMAL AGING (72 h - 70° C)

 DUREZZA HARDNESS	 CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	 ALLUNGAMENTO ELONGATION	 RESISTENZA ALL'OZONO OZONO RESISTANCE (50 ppm/48 h, 40° C, allungamento/ elongation 20%)
Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D1149
≤ ±10	< -20%	< -30%	Nessuna screpolatura

		
	1,35 gr/cm ³	-20°C / +100°C -13°F / +212°F