

# L/HA HIPALON



- **Eccellente resistenza all'invecchiamento.**  
Excellent resistance against ageing.











## IMPIEGO APPLICATIONS

Eccellente resistenza all'invecchiamento, all'ozono, agli agenti atmosferici, al calore, all'abrasione ed al taglio. Buona resistenza agli agenti chimici, a media e bassa concentrazione, altamente ossidanti.

**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Excellent resistance against ageing, ozone, atmospheric agents, heat, abrasion and cutting. Good resistance against highly oxidizing, medium to low concentration chemical agents.

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	15
3 / 4 / 5	✓	1,4	10
6	--	1,4	10
8	--	1,4	10
10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA HARDNESS	 CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	 ALLUNGAMENTO ELONGATION	 LACERAZIONE TEAR	 COMPRESIONE 24 h - 70°C
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B
70 Shore A ± 5	70 kg/cm <sup>2</sup>	400%	20 kg/cm	40%



1,4 gr/cm<sup>3</sup>



-35°C / +130°C  
-31°F / +266°F