



L/NE NEOPRENE

ECONOMICO BUDGET



- **Basso contenuto di CR.**
Low CR content.



IMPIEGO APPLICATIONS

Basso contenuto di CR. Adatta per usi correnti ove siano richieste caratteristiche di resistenza all'ozono e agenti atmosferici, leggermente superiore alla gomma SBR.

Superficie: Liscia/Liscia

Low CR content. Suitable for applications requiring resistance against ozone and atmospheric agents, slightly superior to SBR rubber.

Surface: Smooth/Smooth

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2 / 2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25	✓	1,2	5
25	✓	1	1
30	✓	1,2	5
30	✓	1	1
35	--	1	1
40 / 50	--	1	1



DUREZZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

50 kg/cm²



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



1,45 gr/cm³



-20°C / +100°C
-4°F / +212°F