



L/NO NEOPRENE

STANDARD



- **Moderato contenuto di CR.**
Moderate CR content.



IMPIEGO APPLICATIONS

Moderato contenuto di CR. Buona resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Moderate CR content. Good resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Fair resistance against seawater. Good resistance against solvents and low concentration acids.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	--	1,4	5
15 / 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA HARDNESS	 CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	 ALLUNGAMENTO ELONGATION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
65 Shore A ± 5	60 kg/cm ²	300%



1,45 gr/cm³



-20°C / +110°C
-4°F / +230°F