

L/SF SILICONE

BIANCO O TRASLUCIDO

FDA



- **Conforme alla lista FDA 177.2600, DM 174, DM 21/03/73 e CE 1935/2004**

It complies with the FDA list 177.2600, DM 174, DM 21/03/73 e CE 1935/2004






IMPIEGO APPLICATIONS

Conforme alla lista FDA 177.2600, al DM 174 del 6/4/2004, al DM 21/3/1973 e al Regolamento Europeo CE 1935/2004. Particolarmente indicata ove viene richiesta una ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Gomma antimacchia.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.
Minimo fornibile: 1200x1000 mm

Complies with FDA list 177.2600, DM 174 of 6/4/2004, DM 21/3/1973 and CE Regulation 1935/2004. In particular, it is indicated where excellent resistance is required against high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. Rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Stain-proof rubber.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.
Minimum supplied: 1200x1000 mm

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 5	✓	1,2	10
6	✓	1,2	10
8 / 10	✓	1,2	5
12 ÷ 20	--	1	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA
HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

55 kg/cm²



ALLUNGAMENTO
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%

Dichiarazione di conformità disponibile.
Declaration of compliance is available.



1,2 gr/cm³



-40°C / +200°C
-40°F / +392°F