

EUROSHEET®

L/SI silicone traslucido



IMPIEGO

Particolarmente indicata ove venga richiesta un'ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche meccaniche anche ad alte temperature.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

TEMPERATURA

-70°C / +200°C -94°F / +392°F

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	TRASLUCIDO
PESO SPECIFICO:	-	1.2 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	60 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	36 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	18 Kg/cm

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.2	10
1.5	pronta	1.2	10
2	pronta	1.2	10
2.5	-	1.2	10
da 3 a 6	pronta	1.2	10
8/10	pronta	1.2	5
da 12 a 20	-	1.2	5
da 25 a 50	-	1	1

(*) **MINIMO FORNIBILE:** una placca mm.1200x1000

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it