



- **Eccezionale allungamento a rottura.**  
Exceptional elongation against breakage.


**IMPIEGO**  
APPLICATIONS

Gomma naturale con eccellente resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Avendo una scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici è sconsigliata per impieghi gravosi all'aria aperta.




**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Natural rubber with excellent elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Having poor resistance against ageing and atmospheric agents, it is not recommended for heavy-duty, outdoor use.

**Surface:** Smooth/smooth or on request I.T./I.T.

|  mm | STOCK |  m |  m |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | --    | 1,4                                                                                   | 20                                                                                    |
| 1,5                                                                                  | --    | 1,4                                                                                   | 15                                                                                    |
| 2 / 2,5                                                                              | --    | 1,4                                                                                   | 15                                                                                    |
| da 3 a 10                                                                            | --    | 1,4                                                                                   | 10                                                                                    |
| da 12 a 25                                                                           | --    | 1,4                                                                                   | 5                                                                                     |
| da 30 a 50                                                                           | --    | 1                                                                                     | 1                                                                                     |

|  DUREZZA<br>HARDNESS |  CARICO<br>ROTTURA<br>TENSILE<br>STRENGTH |  ALLUNGAMENTO<br>ELONGATION |  LACERAZIONE<br>TEAR |  COMPRESSION<br>24h - 70°C |  PERDITA DI<br>ABRASIONE<br>ABRASION<br>LOSS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme / Norms:<br>ASTM D2240                                                                          | Norme / Norms:<br>ASTM D412                                                                                                 | Norme / Norms:<br>ASTM D412                                                                                    | Norme / Norms:<br>ASTM D624                                                                             | Norme / Norms:<br>ASTM D395 B                                                                                 | Norme / Norms:<br>ISO 4649                                                                                                      |
| 40 Shore<br>A ± 5                                                                                     | 190 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                      | 700%                                                                                                           | 40 kg/cm                                                                                                | 24%                                                                                                           | 75 mm <sup>3</sup>                                                                                                              |



- **Eccezionale allungamento a rottura.**  
Exceptional elongation against breakage.


**IMPIEGO**  
APPLICATIONS

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

**Surface:** Smooth/Smooth

|  mm | STOCK |  m |  m |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | ✓     | 1,4                                                                                     | 20                                                                                      |
| 1,5                                                                                    | ✓     | 1,4                                                                                     | 15                                                                                      |
| 2                                                                                      | ✓     | 1,4                                                                                     | 15                                                                                      |
| 2 / 2,5                                                                                | --    | 1,4                                                                                     | 15                                                                                      |
| da 3 a 10                                                                              | ✓     | 1,4                                                                                     | 10                                                                                      |
| da 12 a 20                                                                             | ✓     | 1,4                                                                                     | 5                                                                                       |
| da 25 a 50                                                                             | --    | 1                                                                                       | 1                                                                                       |

|  DUREZZA<br>HARDNESS |  CARICO<br>ROTTURA<br>TENSILE<br>STRENGTH |  ALLUNGAMENTO<br>ELONGATION |  LACERAZIONE<br>TEAR |  COMPRESSION<br>24h - 70°C |  PERDITA DI<br>ABRASIONE<br>ABRASION<br>LOSS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme / Norms:<br>ASTM D2240                                                                            | Norme / Norms:<br>ASTM D412                                                                                                   | Norme / Norms:<br>ASTM D412                                                                                      | Norme / Norms:<br>ASTM D624                                                                               | Norme / Norms:<br>ASTM D395 B                                                                                   | Norme / Norms:<br>ISO 4649                                                                                                        |
| 45 Shore<br>A ± 5                                                                                       | 160 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                        | 600%                                                                                                             | 27 kg/cm                                                                                                  | 24%                                                                                                             | 83 mm <sup>3</sup>                                                                                                                |

